

Light

AAK S1P LOW S1 PS

AAKS1PLOW

舒适的宽松运动鞋款式

AAK S1P 安全鞋不含金属，采用防穿刺中底、复合鞋头盖、ESD 和防滑外底。超宽版型，在轻便、干燥的环境中穿着舒适。

鞋面	优质超纤，透气网布
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 记忆泡棉鞋垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	飞龙/天然橡胶
鞋头	非金属复合材料
等级	S1 PS / SR, FO, HI, HRO, CI, ESD
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.510 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024

CO_2 6.07 kg



GRN



BLU



BLK



DBL




GRY



可拆卸内底
在常规基础上焕新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。



抗滑性 (SR)
取代以前使用的 SRA+SRB=SRC 术语。SR 表示在受肥皂和油污染的瓷砖上进行了防滑测试。




橡胶外底
橡胶大底功能丰富多样，用途广泛。多领域适用：优异的耐切割性、隔热性和防寒性，低温下的高柔韧性，耐燃油及多种化学品性



防刺穿轻量
不含金属，超柔韧，超轻防穿刺中底。100%覆盖底面，不导热。



塑钢包头
不含金属，重量轻，无导热性或导电性。



不含金属
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

工业:
装修，汽车，工业，物流

环境:
干燥环境，不平整表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**优质超纤, 透气网布**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	1.2	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	21	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	34.59	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	277	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 记忆泡棉鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	转数
大底	**飞龙/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	119.4	毫米^3
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.43	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.44	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.36	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.33	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	650	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	21.9	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	25	J
鞋头	**非金属复合材料**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	NA	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	NA	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	16.0	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	22.0	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	3.80	kg
	包装	0.12	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		6.07 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	9%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。