SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

ALASKA S3

보온 안감의 가죽 안전 부츠

알래스카는 뛰어난 접지력, 따뜻한 안감, 보온성을 갖춘 다용도 가죽 안전 부츠입니다. 정전기 방지 기능과 편안한 착용감을 제공하는 이 부츠는 방수 소재로 제작되었습니다.

갑피 소재	풀업 엔지니어드 가죽
내부 안감	테디
깔창	테디
중창	강철
러닝 솔	바스프 PU/바스프 PU
Top	강철
카테고리	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
크기 범위	EU 38-47 / UK 5.0-12.0 / US 5.5-13.0 JPN 24-31 / KOR 250-310
스틸 무게	0.810 kg
표준화	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024





BRN

CO_2 15.78 kg



S3
S3 안전화는 습도가 높고 기름이나 탄화수소가 있는 환경에서 작업하는 데 적합합니다. 이 신발은 또한 밑창에 구멍이 뚫리거나 발이 눌릴 위험으로부터 보호합니다.



SRC
미끄럼 방지 밑창은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. SRC 미끄럼 방지 밑창은 강철과 세라믹 표면 모두에서 테스트된 SRA 및 SRB 미끄럼 테스트를 모두 통과했습니다.



냉간 절연**(CI)**
단열(CI) 안전화는 발을 따뜻하게 유지합니다. 추운 환경에서 착용합니다.



따뜻한 안감
추운 환경에서 발을 따뜻하고 건조하게 유지합니다.



방수 상단**(WRU)**
다량의 물에 영구적으로 노출되지 않을 때 물의 침입을 방지합니다.



정전기 방지
정전기 방지 신발은 정전기의 발생을 방지하고 효과적인 방전을 보장합니다. 100킬로옴에서 1기가옴 사이의 체적 저항

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

산업 분야:
자동차, 화학, 건설, 마이닝, 석유 및 가스, 산업

주변 환경:
추운 환경, 진흙탕 환경, 눈과 얼음, 고르지 않은 표면, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20345**	결과	측정 단위
갑피 소재	풀업 엔지니어드 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	1.5	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	16.8	mg/㎠
내부 안감	테디			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	47.5	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	379.8	mg/㎠
깔창	테디			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	바스프 P U/바스프 **PU**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	33	㎣
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	0.44	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	0.41	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	0.30	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	0.31	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	40.1	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	30	J
Top	강철			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 코 (10kN 압축 후 여유)	N/A	N/A	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	≥ 14	18.5	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	≥ 14	21.0	mm

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	13.51	kg
	포장	0.12	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		15.78 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	3%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.