SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

ALASKA S3

ALASKAS3

Cizmă de siguranță din piele cu căptușeală călduroasă

Cizme de protecție S3 din piele, călduroase, cu vârf de oțel, hidrofuge, izolatoare termice, antiderapante și confortabile pe tot parcursul zilei.

Partea superioară	Pielea Crazy Horse
Căptușeală	Teddy
Talpă interioară	SJ FOAM ADV WINTER
Talpă intermediară	Oțel
Talpă exterioară	PU/PU
Toecap	Oțel
Categoria	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
Gama de dimensiuni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Greutatea eșantionului	0.790 kg
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CE · WPA · CI · NESKRID

CO_2 15.71 kg



BLK



BRN



Rezistența la alunecare (SR)
Înlocuiește termenul utilizat anterior SRA+SRB=SRC. SR înseamnă că testul de alunecare a fost efectuat pe plăci contaminate cu săpun și ulei.



Căptușeală caldă
Menține picioarele calde și uscate în medii reci.



Izolat la rece (CI)
Încălțămintea de siguranță izolată la rece (CI) vă menține picioarele calde. Se poartă în medii reci.



Capac de protecție (SC)
Material testat separat pentru acoperirea vârfului de siguranță, pentru a reduce uzura materialului superior (de exemplu, în timpul îngenuncherii) și pentru a prelungi capacitatea de utilizare a pantofului de siguranță.



Prinderea scării (LG)
Contur special definit în zona tijei unui pantof de siguranță pentru o siguranță sporită în timp ce stați pe scări.



Rezistent la ulei și combustibil
Talpa exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.

Industrii:
Automotive, Produse chimice, Construcții, Minerit, Petrol și gaze, Industrie

Mediile:
Mediu rece, Mediu umed, Zăpadă și gheață, Suprafețe inegale, Mediu noroios

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20345	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**Pielea Crazy Horse**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	5.16	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	46	mg/cm^2
Căptușeală	**Teddy**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	45.5	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	364	mg/cm^2
Talpă interioară	**SJ FOAM ADV WINTER**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	25600/12800	cicluri
Talpă exterioară	**PU/PU**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	137	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.46	frictiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.53	frictiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.29	frictiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.30	frictiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	45.2	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	29	J
Toecap	**Oțel**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	≥ 14	18.5	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	≥ 14	21.5	mm

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	13.44	kg
	Ambalaj	0.12	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		15.71 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	4%
	Ambalaj	99%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.