SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

ALASKA S3

ALASKAS3

Кожаный защитный ботинок с теплой подкладкой

Теплые кожаные защитные ботинки S3 со стальным подноском, водоотталкивающие, теплоизолирующие, противоскользящие и удобные в носке в течение всего дня.

Верх обуви	Кожа Crazy Horse
Подкладка	Синтетический мех
Стелька	Зимняя стелька SJ из переработанного пенопласта (85 % переработанного материала)
Защитная стелька	Метал
Подошва	ПУ/ПУ
Подносок	Метал
Категория	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
Диапазон размеров	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Вес образца	0.790 kg
Стандарты	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





BRN



BLK

CO_2 15.71 kg



Сопротивление скольжению (SR)
Заменяет ранее использовавшийся термин SRA+SRB=SRC. SR означает, что тест на скольжение проводился на плитке, загрязненной мылом и маслом.



Теплая подкладка
Сохраняет ноги в тепле и сухости при холодных температурах



Холодная изоляция (CI)
Защитная обувь с холодной изоляцией (CI) сохраняет ноги в тепле. Их носят в холодных условиях.



Износостойкий носок (SC)
Отдельно протестированный материал для покрытия защитной крышки носка, чтобы уменьшить износ материала верха (например, при работе на коленях) и продлить срок службы защитной обуви.



Ladder Grip (LG)
Специально определенный контур в области валика защитной обуви для дополнительной безопасности при стоянии на лестницах.



Подошва устойчива к воздействию МБС
Устойчивость подошвы к масло-жировым средам

Отрасли:
Автомобильная, Химическая, Строительство, Горная промышленность, Нефтехимическая, Производство

Окружающая среда:
Холодная среда, Влажная среда, Снежная и ледяная, Неровные поверхности, Грязная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Кожа Crazy Horse**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	5.16	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	46	мг/ с м²
Подкладка	**Синтетический мех**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	45.5	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	364	мг/ с м²
Стелька	**Зимняя стелька SJ из переработанного пенопласта (85 % переработанного материала)**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**ПУ/ПУ**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	137	м м³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.46	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.53	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.29	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.30	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	45.2	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	N/A	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	29	J
Подносок	**Метал**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	18.5	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	21.5	мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	13.44	kg
	Упаковка	0.12	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		15.71 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	4%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.

Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.