

Light

ALIZA OB

Sandały z elastycznej lycry

Nasze sandały ALIZA z elastyczną cholewką oferują ochronę ESD, wyjmowaną wkładkę, doskonałe wsparcie postawy i doskonałą przyczepność. Idealne dla różnych branż, te wegańskie buty zapewniają chłodne, wygodne stopy.

Materiał cholewki	Lorica
Podszewka	Siatka z recyklingu
Wkładka	Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%)
Zewnętrzna podeszwa	Phylon/guma
Kategoria	OB / SR - odporność na poślizg, HRO, A, E, ESD
Zakres rozmiarów	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Waga próbki	0.250 kg
Normy	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CE · ESD · EXCLUSIVE LORICA · OXYGRIP

CO_2 3.93 kg



LMG



WHT



FUC



LBL



Rozciągliwa cholewka
Super elastyczny i rozciągliwy materiał tekstylny dla większego komfortu i dopasowania.



Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
ESD zapewnia kontrolowane wyładowanie energii elektrostatycznej, która może uszkodzić elementy elektroniczne i uniknąć ryzyka zapłonu spowodowanego ładunkami elektrostatycznymi. Rezystancja objętościowa od 100 kiloomów do 100 megaomów.



Wyjmowana wkładka
Regularnie odnawiaj wkładkę lub używaj własnych wkładek ortopedycznych dla większego komfortu.

Branże:
Żywnościowy, Czyszczenie, Żywność, Medyczna

Środowiska:
Suche środowisko, Ekstremalnie śliskie powierzchnie

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Wyniki badań:

	Opis	EN ISO 20347	Wynik	Jednostka miary
Materiał cholewki	**Lorica**			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 0.8	1.9	mg/cm^2 /h
	Górny: współczynnik pary wodnej	≥ 15	17.8	mg/cm^2
Podszewka	**Siatka z recyklingu**			
	Podszewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 2	86.31	mg/cm^2 /h
	Podszewka: współczynnik pary wodnej	≥ 20	691	mg/cm^2
Wkładka	**Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%)**			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	25600/12800	25600/12800	cykle
Zewnętrzna podeszwa	**Phylon/guma**			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	≤ 150	136	mm^3
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg pięty do przodu	≥ 0.31	0.42	tarcie
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg przedniej części do tyłu	≥ 0.36	0.42	tarcie
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg pięty do przodu	≥ 0.19	0.33	tarcie
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg do tyłu	≥ 0.22	0.35	tarcie
	Wartość antystatyczna	0.1 - 1000	32.7	MegaOhm
	Wartość ESD	0.1 - 100	51	MegaOhm
	Absorpcja energii w obszarze pięty	≥ 20	27	J

Wielkość próbki: 38

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

Ślad ekologiczny:

	Opis	Wynik	Jednostka miary
Emisja CO#			
	Materiał	1.68	kg
	Opakowanie	0.10	kg
	Produkcja	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		3.93 kg CO#/para	

	Opis	Wynik
Udział materiałów pochodzących z recyklingu		
	Product	16%
	Opakowanie	99%

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.