

AQUA GRIP

AQUAGRIP

Professioneller rutschfester Schuh

- Zusammenstellung: EVA und Laufsohle aus Gummi
- Professioneller Einsatz oder Freizeit: Sichere Bewegungen auf rutschigen Böden in nassen Umgebungen
- Hervorragender Grip-Koeffizient
- Eingebautes Wasserablaufsystem
- Tiger-grip ® Antirutschsohle Spirit of Grip mit selbstreinigenden Stollen

Obermaterial	EVA
Innenfutter	N / A
Einlegesohle	N / A
Sohle	EVA/Gummi
Größenbereich	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300

CO_2 0.00 kg



GRY



WHT

Branchen:
Reinigung

Umgebungen:
Extrem rutschige Oberflächen, Schnee und Eis

Testergebnisse:

	Beschreibung		Ergebnis	Maßeinheit
Obermaterial	**EVA**			
	Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /h
	Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient	≥ 15	N/A	mg/cm^2
Innenfutter	**N / A**			
	Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /h
	Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Einlegesohle	**N / A**			
	Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)	25600/12800	25600/12800	Zyklen
Sohle	**EVA/Gummi**			
	Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)	≤ 150	140	mm^3
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRA	≥ 0.28	0.50	Reibung
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRA: flach	≥ 0.32	0.48	Reibung
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRB	≥ 0.13	0.35	Reibung
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRB: flach	≥ 0.18	0.32	Reibung
	Laufsohle: Antistatisch	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Laufsohle : ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)	≥ 20	N/A	J

Mustergröße:

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden

Ökologischer Fußabdruck:

	Beschreibung	Ergebnis	Maßeinheit
CO#-Emissionen			
	Material	0.00	kg
		0.00 kg CO#/Paar	

CO#-Berechnung:
Die Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Diese Analysen werden mithilfe unserer eigenen Umweltrechner durchgeführt, die innerhalb der Cortina Group entwickelt wurden. Die CO#-Werte gelten zum Zeitpunkt der Berechnung und können sich ändern.