

AQUA GRIP

AQUAGRIP

Chaussure antidérapante professionnelle

- Composition: EVA et semelle extérieure en caoutchouc
- Usage professionnel ou loisir: mouvements sécurisés sur sols glissants en milieu humide
- Coefficient d'adhérence exceptionnel
- Système d'évacuation d'eau intégré
- Semelle antidérapante Tiger-grip ® Spirit of Grip avec crampons autonettoyants

Tige	EVA
Doublure	N / A
Semelle intérieure	N / A
Semelle	EVA / Caoutchouc
Tailles disponibles	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300

CO_2 0.00 kg



WHT



GRY

Industries:
Nettoyage

Environnements:
Surfaces extrêmement glissantes, Glace et neige

Résultats des tests:

	Description		Résultat	Unité de mesure
Tige	**EVA**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	N/A	mg/cm^2
Doublure	**N / A**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Semelle intérieure	**N / A**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	25600/12800	cycles
Semelle	**EVA / Caoutchouc**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	140	mm^3
	Semelle antidérapante SRA : talon	≥ 0.28	0.50	friction
	Semelle antidérapante SRA : plateau	≥ 0.32	0.48	friction
	Semelle antidérapante SRB : talon	≥ 0.13	0.35	friction
	Semelle antidérapante SRB : plateau	≥ 0.18	0.32	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	N/A	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	N/A	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	N/A	J

Taille de l'échantillon:

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	0.00	kg
		0.00 kg de CO# par paire	

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.