

AQUA GRIP

AQUAGRIP

Professionele antislipschoen

- Samenstelling: EVA en rubberen loopzool
- Professioneel gebruik of vrije tijd: veilige bewegingen op gladde vloeren in natte omgevingen
- Uitstekende gripcoëfficiënt
- Ingebouwd waterafvoersysteem
- Tiger-grip ® antislipzool Spirit of Grip met zelfreinigende noppen

Bovenmateriaal	EVA
Binnenvoering	N/A
Binnenzool	N/A
Loopzool	EVA / Rubber
Maatbereik	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300

CO_2 0.00 kg



WHT



GRY

Industrieën:
Schoonmaak

Omgeving:
Extreem gladde oppervlakken, Besneeuwd en ijzig

Testresultaten:

	Omschrijving		Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**EVA**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	N/A	mg/cm^2
Binnenvoering	**N/A**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Binnenzool	**N/A**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	25600/12800	cycli
Loopzool	**EVA / Rubber**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	140	mm^3
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	≥ 0.28	0.50	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	≥ 0.32	0.48	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	≥ 0.13	0.35	wrijving
	Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak	≥ 0.18	0.32	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	N/A	J

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	0.00	kg
		0.00 kg CO2/paar	

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.