SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

ATEN 06 LOW

ATEN06LOW

防水工作鞋

防水工作运动鞋配有可回收衬里、保护性防磨鞋头盖、ESD 保护和终极Tiger Grip 。

鞋面	防水膜，透气网布
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 记忆泡棉鞋垫
中底	不适用
大底	飞龙/天然橡胶
等级	06 / SR, SC, HRO, ESD
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.392 kg
标准	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CO_2 5.04 kg



BLK



防水（WR）
防水鞋可防止液体进入鞋内。



静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



耐高温大底（HRO）
大底可耐高达300℃的高温。



抗滑性 (SR)
取代以前使用的 SRA+SRB=SRC 术语。SR 表示在受肥皂和油污染的瓷砖上进行了防滑测试。



防磨鞋头盖 (SC)
经过单独测试的材料可覆盖鞋头部位，以减少鞋面材料的磨损（如在跪地操作时），延长安全鞋的可用性。



Tiger Grip-技术
采用Tiger Grip 技术的鞋底以其防滑性、耐磨损性以及在不同表面（即使是潮湿和不平整的表面）上的出色牵引力而闻名。鞋底采用独特的橡胶复合物，并设计有特定的图案和凹槽，以增强抓地力和稳定性。

工业:
餐饮，清洁，装修，医学，制服

环境:
干燥环境，潮湿环境，温暖表面，极度湿滑表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20347	结果	测量单位
鞋面	**防水膜, 透气网布**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	10.5	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	84.4	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	86.31	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	691	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 记忆泡棉鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**飞龙/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	91	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.4	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.39	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.28	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.29	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	41.2	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	17.8	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	44	J

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展，所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	2.79	kg
	包装	0.10	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		5.04 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	18%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。