SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

BALTO S1

Очень легкая защитная обувь с низким вырезом

Safety Jogger BALTO - это низкая защитная обувь с противоскользящим покрытием, стальным носком и масло- и бензостойкой подошвой. Она обеспечивает воздухопроницаемость, облегчение боли благодаря эргономичному дизайну и электростатическую защиту.

Верх обуви	Синтетическая, Текстиль
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Нет данных
Подошва	ЭВА/Нитрил
Подносок	Метал
Категория	S1 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD
Диапазон размеров	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Вес образца	0.431 kg
Стандарты	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 5.46 kg



NAV



LGR



GRY

3FIT SYSTEM

NESKRID



Пропускающий воздух верх
Улучшенное управление влажностью и температурой для большего комфорта.



Подошва устойчива к воздействию МБС
Устойчивость подошвы к масло-жировым средам



Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



Стальной подносок
Защита ног от падения предметов.



SJ Foam
Съемная удобная антистатическая, амортизирующая стелька,смягчающая удары в области пятки и передней части стопы. Дышит и впитывает влагу.



Антистатика
Антистатическая обувь разряжает электрические заряды. Сопротивление: от 100 кОм до 1 мОм

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Отрасли:
Автомобильная, Уборка, Логистика, Производство

Окружающая среда:
Сухое место

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Синтетическая, Текстиль**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	31.89	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	255	мг/ с м²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	86.31	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	691	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**ЭВА/Нитрил**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	102.2	м м³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.60	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.52	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.38	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.32	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	41.1	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	45	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	35	J
Подносок	**Метал**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	17.0	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	23.5	мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	3.19	kg
	Упаковка	0.12	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		5.46 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	11%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.

Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.