

Medium

BERLIN 02

プロフェッショナルのためのクラシックなユニフォームシューズ

BERLINは、SR耐滑性、通気性のあるレザーアッパー、最適な衝撃吸収のためのSJフォームを備えたクラシックシューズです。ケータリング、フード＆ビバレッジ、インダストリアル分野に最適です。

アッパー	ナッパレザー
裏地	テキスタイル
インソール	SJリサイクルフォーム製インソール（85%リサイクル素材）
ランニングソール	PU / ゴム
カテゴリー	02 / SR, FO, HRO
サイズ範囲	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
サンプル重量	0.445 kg
規範	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CO_2 8.45 kg



BLK



SRC滑り抵抗
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



SJフォーム
取り外し可能で快適な帯電防止フットベッドは、かかとと前足部にフィット感とガイダンス、最適な衝撃吸収性を提供します。通気性、吸湿性に優れています。



取り外し可能なインソール
インソールを定期的に交換するか、お手持ちの整形外科用インソールを使用することで、より快適な履き心地を得ることができます。

産業分野:
ケータリング, 食品・飲料, 産業分野

エンバイロメント:
湿潤環境, 極端に滑りやすい路面, ドライ環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20347	結果	測定単位
アッパー	**ナッパレザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	3.7	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	34	mg/㎠
裏地	**テキスタイル**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	4.7	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	46	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォーム製インソール (85%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**PU / ゴム**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	72.2	㎟
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	≥ 0.28	0.53	フリクション
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	≥ 0.32	0.51	フリクション
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	≥ 0.13	0.24	フリクション
	ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット	≥ 0.18	0.27	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	134	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	N/A	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	40.1	J

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	6.20	kg
	包装	0.10	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		8.45 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	6%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。