SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

BESTBOY259 S3

所有Bestboy2的特点是羊毛衬里和BASF PU/橡胶外底。

Safety Jogger BESTBOY259 安全鞋是高危行业的理想选择。它具有 SR 防滑、耐热外底、防寒绝缘和防水鞋面等特点，可提供无与伦比的安全性。脚部出汗少，缓解身体姿势疼痛。

鞋面	优质压花牛皮
内里	TEDDY毛内里
鞋垫	TEDDY毛内里
中底	-
大底	聚氨酯PU/天然橡胶
鞋头	-
等级	S3 / SR, SC, FO, HI, HRO, CI
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.721 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK

CO_2 11.96 kg





温暖衬里
在寒冷的环境中保持脚部的温暖和干爽。



S3
S3安全鞋适合在高湿度和存在油类或碳氢化合物的环境中工作。这类鞋子还可以防止鞋底穿孔风险及脚部挤压。



SRC防滑
鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



耐高温大底（HRO）
大底可耐高达300℃的高温。



防寒性（CI）
防寒性（CI）安全鞋能让你的脚保持温暖。 适合于寒冷环境穿着。



防水帮面（WRU）
如果不是长期暴露在大量水份中，可以防止水的渗透。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

工业:
化学，清洁，建筑，物流，矿业，油气

环境:
寒冷环境，冰天雪地，温暖表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**优质压花牛皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	2.2	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	25.0	毫克/平方厘米
内里	**TEDDY毛内里**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	7.7	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	65.6	毫克/平方厘米
鞋垫	**TEDDY毛内里**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**聚氨酯PU/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	100	毫米³
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.38	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.40	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	0.14	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	0.18	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	85.7	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	37	J
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	15.5	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	18.5	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	9.68	kg
	包装	0.13	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		11.96 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	5%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。