

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Medium

BESTLADY S3

여성스러운 감각의 클래식한 미드힐 안전화

Safety Jogger 베스트 레이디는 뛰어난 보호 기능을 제공하는 클래식한 중간 높이의 안전화입니다. 예를 들어 이 신발은 **SR** 미끄럼 방지, 강철 토캡, 미드솔 보호, 내유성 및 내연료성을 제공합니다. 다양한 산업에 이상적입니다.

갑피 소재	바톤 엔지니어드 가죽
내부 안감	재활용 메쉬
깔창	SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%)
중창	강철
러닝 솔	PU / PU
Top	강철
카테고리	S3 / SRC
크기 범위	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
스틸 무게	0.520 kg
표준화	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



CO_2 9.74 kg

217



S3
S3 안전화는 습도가 높고 기름이나 탄화수소가 있는 환경에서 작업하는 데 적합합니다. 이 신발은 또한 밑창에 구멍이 뚫리거나 발이 눌릴 위험으로부터 보호합니다.



SRC
미끄럼 방지 밑창은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. **SRC** 미끄럼 방지 밑창은 강철과 세라믹 표면 모두에서 테스트된 **SRA** 및 **SRB** 미끄럼 테스트를 모두 통과했습니다.



내유성 및 내연료성
밑창은 기름과 연료에 강합니다.



뒤꿈치 흡수
뒤꿈치 부분의 에너지 흡수가 점프나 러닝 시 신체에 가해지는 충격을 줄여줍니다.



스틸 안전 코
낙하물이나 구르는 물체로부터 착용자의 발을 보호하는 견고한 금속 지지대.



스틸 미드솔
천공 방지 스틸 미드솔은 스테인리스 또는 코팅 처리된 스틸 소재로 제작되어 날카로운 물체가 밑창을 뚫고 들어오는 것을 방지합니다.

산업 분야:
자동차, 케이터링, 화학, 청소, 건설, 음식 및 음료, 물류, 마이닝, 석유 및 가스, 산업

주변 환경:
건조한 환경, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20345**	결과	측정 단위
갑피 소재	바톤 엔지니어드 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	1.6	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	22.9	mg/㎠
내부 안감	재활용 메쉬			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	60.5	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	484.1	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	**PU / PU**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	29.1	㎣
	미끄럼 방지 밑창 **SRA:** 뒤꿈치	≥ 0.28	0.38	마찰
	A의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.32	0.38	마찰
	미끄럼 방지 아웃솔 **SRB:** 뒤꿈치	≥ 0.13	0.16	마찰
	러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.18	0.19	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	120.7	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	27	J
Top	강철			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 **100J)**	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 코 **(10kN** 압축 후 여유)	N/A	N/A	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 **200J)**	≥ 14	15.0	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 **15kN)**	≥ 14	16.0	mm

사이즈 스틸: 38

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	7.47	kg
	포장	0.11	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		9.74 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	8%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.