

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Medium

BESTRUN2 S3

Original Bestrun—切功能都在更新的设计中得以体现

Safety Jogger BESTRUN2 安全鞋在更新设计中保留了原版 BESTRUN 的所有特点：具有 SR 防滑性能、钢制鞋头和中底、矫形支撑和透气皮革鞋面。适用于各种行业和环境。

鞋面	优质压花牛皮
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	-
大底	聚氨酯PU/聚氨酯PU
鞋头	-
等级	S3 / SR, SC, FO, CI
大小范围	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
样品重量	0.625 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 11.03 kg



217

DGUV BGR 191
这类鞋适用于矫形鞋垫和矫形改造。 根据BGR 191认证。

SJ Flex
不含金属的抗穿刺材料，比钢材更轻，更有弹性。 该材料不导热。 覆盖最后底部100%的表面。

钢制鞋包头
金属支撑十分坚固，保护穿戴者的脚部不受坠落或滚动物体的伤害。

钢制中底
防穿刺钢中底由不锈钢或涂层钢制成，防止尖锐物体穿透大底。

透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。

SRC防滑
鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。

工业:
汽车，餐饮，化学，清洁，建筑，食品及饮料，物流，油气，工业

环境:
干燥环境，不平整表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**优质压花牛皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	2.2	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	25.0	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	49.8	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	398.8	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**聚氨酯PU/聚氨酯PU**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	35.6	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.43	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.45	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.24	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.26	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	55.1	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	23	J
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	18.5	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	23.5	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	8.76	kg
	包装	0.12	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		11.03 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	7%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。