

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

**Medium**

# BESTRUN231 S3

**Une chaussure de sécurité basse intemporelle**

La BESTRUN231 de Safety Jogger est une chaussure de sécurité antistatique, résistante aux huiles et aux carburants, avec une tige en cuir respirant et une semelle extérieure en caoutchouc. Elle soulage les douleurs liées à la posture du corps, offre une bonne adhérence et garde les pieds au sec et au frais.

| | |
|---|---|
| Tige | Croûte de cuir Barton |
| Doublure | Maille recyclée (100 % recyclée) |
| Semelle intérieure | Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée) |
| Semelle anti-perforation | Acier |
| Semelle | PU BASF/PU BASF |
| Embout | Acier |
| Catégorie | S3 / SR, SC, FO, CI |
| Tailles disponibles | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Poids de l'échantillon | 0.620 kg |
| Normes | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |

$CO_2$ 11.24 kg



BLK

WPA



**Tige respirante en cuir**
Le cuir naturel offre un haut degré de confort au porteur combiné à une grande durabilité dans des applications diverses.



**Résistante au pétrole et aux hydrocarbures**
La semelle extérieure est résistante à l'huile et aux hydrocarbures.



**Semelle anti-perforation en acier**
Les semelles intermédiaires en acier résistantes à la perforation sont en acier inoxydable ou en acier revêtu et empêchent les objets pointus de pénétrer la semelle extérieure.



**Semelle extérieure autonettoyante**
Les semelles extérieures autonettoyantes sont conçues pour réduire l'encrassement du profil.



**Embout en acier**
Support métallique robuste pour protéger les pieds du porteur contre les chutes ou le roulement d'objets.




**Antidérapant SRC**
Les semelles antidérapantes sont l'une des caractéristiques les plus importantes des chaussures de sécurité et de travail. Les semelles antidérapantes SRC passent les tests antidérapants SRA et SRB, elles sont testées à la fois sur des surfaces en acier et en céramique.

## Industries:
Automobile, Restauration, Chimie, Nettoyage, Construction, Alimentation et boissons, Logistique, Pétrole et gaz, Production

## Environnements:
Environnement boueux, Environnement sec

## Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats.
Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

## Résultats des tests:

| | Description | EN ISO 20345 | Résultat | Unité de mesure |
|---|---|---|---|---|
| **Tige** | **Croûte de cuir Barton** | | | |
| | Tige : perméabilité à la vapeur d'eau | ≥ 0.8 | 2.2 | mg/$cm^2$ /h |
| | Tige : coefficient de vapeur d'eau | ≥ 15 | 25 | mg/$cm^2$ |
| **Doublure** | **Maille recyclée (100 % recyclée)** | | | |
| | Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau | ≥ 2 | 49.8 | mg/$cm^2$ /h |
| | Revêtement : coefficient de vapeur d'eau | ≥ 20 | 398.8 | mg/$cm^2$ |
| **Semelle intérieure** | **Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)** | | | |
| | Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles) | 25600/12800 | 25600/12800 | cycles |
| **Semelle** | **PU BASF/PU BASF** | | | |
| | Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume) | ≤ 150 | 35.6 | $mm^3$ |
| | Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement du talon vers l'avant | ≥ 0.31 | 0.43 | friction |
| | Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière | ≥ 0.36 | 0.45 | friction |
| | SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement du talon vers l'avant | ≥ 0.19 | 0.24 | friction |
| | SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière | ≥ 0.22 | 0.26 | friction |
| | Valeur antistatique | 0.1 - 1000 | 55.1 | MégaOhm |
| | Valeur de l'ESD | 0.1 - 100 | N/A | MégaOhm |
| | Absorption de l'énergie du talon | ≥ 20 | 23 | J |
| **Embout** | **Acier** | | | |
| | Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J) | N/A | N/A | mm |
| | Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN) | N/A | N/A | mm |
| | Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J) | ≥ 14 | 18.5 | mm |
| | Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN) | ≥ 14 | 23.5 | mm |

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

## Empreinte carbone:

| | Description | Résultat | Unité de mesure |
|---|---|---|---|
| **émissions de CO2** | | | |
| | Matériel | 8.97 | kg |
| | Emballage | 0.12 | kg |
| | Production | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **11.24 kg de CO# par paire** | |

| | Description | Résultat |
|---|---|---|
| **Contenu recyclé** | | |
| | Product | 6% |
| | Emballage | 99% |

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.