SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

BESTSUN S1P

BESTSUNS1P

透气皮革凉鞋，魔术贴封口

Safety Jogger BESTSUNS1P 凉鞋在干燥的环境中提供卓越的保护，其特点包括无痕外底、可移动脚垫、后跟能量吸收和透气皮革，并配有简易魔术贴封口。

鞋面	优质压花牛皮
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	-
大底	聚氨酯PU/聚氨酯PU
鞋头	-
等级	S1 P / SR, FO
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.643 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

CO_2 10.99 kg



BLK



透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。



可拆卸内底
在常规基础上焕新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。



无痕外底
无痕外底不会在地面上留下色痕。



S1P
在干燥环境工作时，若没有水/液体喷溅的风险，您对鞋的需求便是保护脚趾，防穿刺，以及良好的透气性吧？ 那么您需要S1P安全鞋。



SJ Foam
可拆卸式舒适防静电鞋垫，提供贴合、引导和最佳性能的后跟和前脚掌减震缓冲。 透气、吸湿性强。



防静电
防静电鞋可以防止静电电荷的积聚，确保其有效放电。 体积电阻在10万欧姆至1千兆欧姆之间。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

工业:
装修, 汽车, 工业, 物流

环境:
干燥环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**优质压花牛皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	2.2	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	25	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	49.8	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	398.8	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**聚氨酯PU/聚氨酯PU**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	56.4	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.44	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.41	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.29	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.29	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	120.7	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	29	J
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	15	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	15	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	8.71	kg
	包装	0.12	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		10.99 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	5%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。