

BRIO S2

식품 산업을 위해 설계된 낮은 안전 신발

Safety Jogger BRIO는 편안함과 안전성을 겸비한 제품입니다. **SR** 미끄럼 방지, **ESD** 보호, 나노 카본 안전 토캡, 천공 방지 미드솔 등이 특징입니다.

CO_2
7.07 kg

갑피 소재	방수 가죽
내부 안감	메시
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%**)
중창	부직포
러닝 솔	파일론/고무
Top	나노탄소
카테고리	**S2 / SRC, ESD**
크기 범위	**EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0** **JPN 21.5-31 / KOR 230-310**
스틸 무게	**0.468 kg**
표준화	**ASTM F2413:2018** **EN ISO 20345:2011**




WHT



SRC
미끄럼 방지 밑창은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. **SRC** 미끄럼 방지 밑창은 강철과 세라믹 표면 모두에서 테스트된 **SRA** 및 **SRB** 미끄럼 테스트를 모두 통과했습니다.



정전기 방전
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.



금속 없음
금속이 없는 안전화는 일반적으로 일반 안전화보다 가볍습니다. 또한 금속 탐지기를 하루에 여러 번 통과해야 하는 전문가에게도 매우 유용합니다.



천공 방지 경량
금속이 없고 매우 유연하며 초경량의 천공 방지 미드솔. 미드솔 바닥 표면을 **100%** 덮어 열이 전도되지 않습니다.



나노 카본 안전 코
초경량 하이테크 소재로, 금속이 없어 열이나 전기 전도가 발생하지 않습니다.



방수 상단**(WRU)**
다량의 물에 영구적으로 노출되지 않을 때 물의 침입을 방지합니다.

산업 분야:
케이터링, 청소, 음식 및 음료

주변 환경:
매우 매끄러운 표면, 건조한 환경, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20345**	결과	측정 단위
갑피 소재	방수 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	2.35	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	19	mg/㎠
내부 안감	메시			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	22	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	65	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	파일론/고무			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	120	㎣
	미끄럼 방지 밑창 **SRA:** 뒤꿈치	≥ 0.28	0.41	마찰
	A의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.32	0.38	마찰
	미끄럼 방지 아웃솔 **SRB:** 뒤꿈치	≥ 0.13	0.23	마찰
	러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.18	0.21	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	N/A	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	74	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	24	J
Top	나노탄소			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 **100J)**	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 코 **(10kN** 압축 후 여유)	N/A	N/A	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 **200J)**	≥ 14	16.5	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 **15kN)**	≥ 14	17	mm

사이즈 스틸: **42**

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	6.95	kg
	포장	0.12	kg
		7.07 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	17%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.