

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Light

CARINNE OB

อุดตันด้วย Velcro® ทปรับได้

รองเท้าอุดตันของ CARINNE มีความต้านทานการลื่นของ SR, การปองกัน ESD, แผนรองฝาเทาแบบถอดได, SJ Grip, สายรัดตนุ๊ตกแก และสวนบนที่ระบายอากาศไดดี เหมาะสำหรับภาคการแพทย อุตสาหกรรมจัดเลี้ยง และอุตสาหกรรมทำความสะอาด

วัสดุด้านบน	ลอิร้กา
ซับใน	ตาขายรีไซเคิล
พื้นรองเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าด้านนอก	ไฟลอน/ยาง
หมวดหมู่	OB / SR, FO, HRO, A, E, ESD
ช่วงขนาด	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
น้ำหนักเหล็ก	0.260 kg
มาตรฐาน	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CO2 4.16 kg



LBL



FUC



LGN



LLC



WHT



การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)
ESD ชวยควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำให้ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเสียหายและปองกันความเสี่ยงของการจุดติดไฟที่เกิดจากประจุไฟฟ้าสถิต สภาพตานทานไฟฟ้าอยูระหวาง 100 กิโลโอหมและ 100 เมกะโอหม




Oxygrip / SJ Grip
พื้นรองเทายางชั้นนอกผลิตด้วยเทคโนโลยี Oxytraction® ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมทั้งบนพื้นแหงและพื้นเปียก และตรงตามมาตรฐาน SRC (SRA+ SRB)



กันลื่นระดับ SRC
พื้นกันลื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรองเทานิรภัยและรองเทาทำงาน พื้นรองเทากันลื่นระดับ SRC ผ่านการทดสอบการลื่นทั้งระดับ SRA และ SRB โดยผานการทดสอบทั้งบนพื้นผิวเหล็กและเซรามิก



พื้นรองเท้าชั้นในแบบถอดได้
เปลี่ยนพื้นรองเทาเป็นประจำหรือใช้พื้นรองเท้าออรโธปิดิกสที่เหมาะกับสรีระของคุณเองเพื่อความสบายยิ่งขึ้น



พื้นรองเท้าชั้นนอกทำจากยาง
พื้นรองเทาชั้นนอกทำจากยางมีคุณสมบัติอเนกประสงคที่เหมาะกับการใชงานหลายประเภท ทนทานตอการบาดไดดีเยี่ยม ทนความรอนและความเย็น มีความยืดหยุนสงในอุณหภูมิโยน ทนทานตอน้ำมันไขอเพลิง และสารเคมีหลายชนิด



ด้านบนระบายอากาศได้
เพิ่มการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิเพื่อความสบายในการสวมใสที่ยาวนานขึ้น

อุตสาหกรรม:
ด้านทางการแพทย์, งานด้านการจัดเลี้ยง, งานด้านการทำความสะอาด, อาหารและเครื่องดื่ม

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดล้อมที่แห้ง, พื้นผิวเรียบมาก

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกล้แหล่งความร้อน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20347	ผลลัพธ์	หน่วยวัด
วัสดุด้านบน	**ลอริ้กา**			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 0.8	4.7	มก./ซม./ชม
	ด้านบน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 15	40.5	มก./ซม
ซับใน	**ตาข่ายรีไซเคิล**			
	ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 2	21.45	มก./ซม./ชม
	ซับใน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 20	172	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**SJ พื้นรองเท้าโฟม**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	25600/12800	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**ไฟลอน/ยาง**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	76.6	มม
	กันลื่นพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - กันลื่นที่สนเท้า	≥ 0.31	0.47	แรงเสียดทาน
	ฐานกันลื่น - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ	≥ 0.36	0.46	แรงเสียดทาน
	SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - กันลื่นที่สนเท้า	≥ 0.19	0.32	แรงเสียดทาน
	ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กลีเซอรีน - การย้อนกลับไปข้างหน้า	≥ 0.22	0.32	แรงเสียดทาน
	ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	0.1 - 1000	N/A	เมกะโอห์ม
	ค่า ESD	0.1 - 100	54.1	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	≥ 20	24	เจ

ขนาดเหล็ก: 38

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ์	หน่วยวัด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	วัสดุ	1.90	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.10	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนส่ง	0.26	kg
		4.16 กก. **CO2/**คู่	

	คำอธิบาย	ผลลัพธ์
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	17%
	บรรจุภัณฑ์	99%

การคำนวณ CO2:
ค่าต่างๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหล่านี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทดอร์ทินา ค่า CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้