SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

CARLY OB

Практичная, регулируемая конструкция

Ботинки CARLY устойчивы к скольжению SR, оснащены ESD, имеют съемную стельку и SJ Grip. Дышащая, веганская конструкция обеспечивает превосходный комфорт и поддержку в различных отраслях.

CO_2 4.07 kg

Верх обуви	Lorica
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Подошва	Филон/Резина
Категория	OB / SR, HRO, A, E, ESD
Диапазон размеров	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Вес образца	0.244 kg
Стандарты	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



WHT



FUC



LBL



LLC



Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.




Антистатика (ESD)
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.



Съемная стелька
Заменяйте стельку регулярно или используйте собственные ортопедические стельки для большего комфорта.



Oxygrip / SJ Grip
Подошва из нитрильной резины по технологии Oxytraction® не скользит как на сухих, так и на влажных поверхностях и соответствуют стандартам SRC (SRA + SRB).



Пропускающий воздух верх
Улучшенное управление влажностью и температурой для большего комфорта.

Отрасли:
Кейтеринг, Уборка, Продукты питания и напитки, Медицинская

Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20347	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Lorica**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	1.9	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	17.8	мг/ с м²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	86.31	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	691	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**Филон/Резина**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	136	м м³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.42	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.42	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.33	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.35	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	32.7	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	54	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	27	J

Размер образца: 38

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	1.81	kg
	Упаковка	0.10	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		4.07 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	17%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.