

SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Medium

CHAMP 02 LOW

CHAMP02

현대적인 편안함과 안전성

낮은 Safety Jogger CHAMP 02 LOW 안전화는 신축성 있는 끈으로 완벽한 착용감, SR 미끄럼 방지, ESD 보호, 탈착식 풋베드, 자세의 불편함을 완화하는 등 탁월한 편안함과 보호 기능을 제공합니다.

갑피 소재	Lorica
내부 안감	재활용 메쉬
깔창	SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%)
러닝 솔	파일론/고무
카테고리	02 / SRC, FO, ESD
크기 범위	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
스틸 무게	0.312 kg
표준화	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 4.81 kg




WHT




BLK




정전기 방전
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.



앞발의 에너지 흡수
앞발의 에너지 흡수 기능이 점프나 러닝 시 착용자의 신체에 가해지는 충격을 줄여줍니다.




뒤꿈치 흡수
뒤꿈치 부분의 에너지 흡수가 점프나 러닝 시 신체에 가해지는 충격을 줄여줍니다.



금속 없음
금속이 없는 안전화는 일반적으로 일반 안전화보다 가볍습니다. 또한 금속 탐지기를 하루에 여러 번 통과해야 하는 전문가에게도 매우 유용합니다.



탈착식 풋베드
깔창을 정기적으로 교체하거나 개인 정형외과용 깔창을 사용하면 더욱 편안하게 사용할 수 있습니다.



고무 밑창
고무 밑창은 뛰어난 내절단성, 내열성 및 내한성, 추운 온도에서의 높은 유연성, 오일, 연료 및 다양한 화학 물질에 대한 내성 등 다양한 응용 분야에 적합한 다목적 기능을 제공합니다.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

산업 분야:
케이터링, 청소, 음식 및 음료, 의료

주변 환경:
건조한 환경, 습한 환경, 매우 매끄러운 표면

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20347**	결과	측정 단위
갑피 소재	**Lorica**			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	2.4	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	21.3	mg/㎠
내부 안감	재활용 메쉬			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	17.4	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	140	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	파일론/고무			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	142.8	㎣
	미끄럼 방지 밑창 **SRA:** 뒤꿈치	≥ 0.28	0.32	마찰
	A의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.32	0.35	마찰
	미끄럼 방지 아웃솔 **SRB:** 뒤꿈치	≥ 0.13	0.21	마찰
	러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.18	0.21	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	N/A	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	37.9	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	35	J

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	2.55	kg
	포장	0.10	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		4.81 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	12%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.