SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

CHAMP 02 LOW

CHAMP02

当代的舒适和安全

低帮Safety Jogger CHAMP 02 LOW 安全鞋具有无与伦比的舒适性和保护性，其弹性鞋带可提供完美的合脚性、SR 防滑性、ESD 保护、可拆卸脚垫和缓解身体姿势疼痛的功能。

鞋面	Lorica
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	飞龙/天然橡胶
等级	02 / SRC, FO, ESD
大小范围	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
样品重量	0.312 kg
标准	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 4.81 kg




WHT




BLK




静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



前脚掌能量吸收
前脚掌吸收能量，减少跳跃或奔跑对身体的冲击。




后跟吸能
后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体的冲击。



不含金属
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。



可拆卸内底
在常规基础上焕新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。



橡胶外底
橡胶大底功能丰富多样，用途广泛。多领域适用：优异的耐切割性、隔热性和防寒性，低温下的高柔韧性，耐燃油及多种化学品性

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

工业:
餐饮，清洁，食品及饮料，医学

环境:
干燥环境，潮湿环境，极度湿滑表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20347	结果	测量单位
鞋面	**Lorica**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	2.4	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	21.3	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	17.4	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	140	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**飞龙/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	142.8	毫米³
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.32	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.35	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	0.21	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	0.21	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	N/A	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	37.9	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	35	J

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	2.55	kg
	包装	0.10	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
			4.81 kg CO2/双

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	12%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。