

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Medium

# CLIMBER S3S

## 中帮安全鞋，增强抓地力掌控

中帮 CLIMBER 安全鞋重量轻、无金属、防静电。鞋面防水、鞋跟吸能、SR 防滑，具有卓越的舒适性、稳定性和保护性。

| | |
|---|---|
| 鞋面 | 优质牛反绒，透气网布 |
| 内里 | 环保透气网布 |
| 鞋垫 | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫 |
| 中底 | 凯芙拉防刺穿 |
| 大底 | 聚氨酯PU |
| 鞋头 | 非金属复合材料 |
| 等级 | S3S / SR, SC, FO, CI |
| 大小范围 | EU 35-49 / UK 3.0-13.5 / US 3.0-14.5<br>JPN 21.5-32.5 / KOR 230-325 |
| 样品重量 | 0.649 kg |
| 标准 | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |



$CO_2$ 11.58 kg

117

### 不含金属

无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。




### SRC防滑

鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。




### 防水帮面（WRU）

如果不是长期暴露在大量水份中，可以防止水的渗透。



### 后跟吸能

后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体的冲击。



### 防静电

防静电鞋可以防止静电电荷的积聚，确保其有效放电。 体积电阻在10万欧姆至1千兆欧姆之间。



### SJ Foam

可拆卸式舒适防静电鞋垫，提供贴合、引导和最佳性能的后跟和前脚掌减震缓冲。 透气、吸湿性强。

## 工业:
汽车，清洁，建筑，食品及饮料，物流，工业

## 环境:
干燥环境，不平整表面，潮湿环境

## 维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

## 测试结果:

| | 描述 | EN ISO 20345 | 结果 | 测量单位 |
|---|---|---|---|---|
| **鞋面** | **优质牛反绒，透气网布** | | | |
| | 帮面：水蒸气渗透性 | 大于等于 0.8 | 9.35 | 毫克/平方厘米/小时 |
| | 帮面：水蒸气系数 | 大于等于 15 | 79 | 毫克/平方厘米 |
| **内里** | **环保透气网布** | | | |
| | 衬里：水蒸气渗透性。 | 大于等于 2 | 49.8 | 毫克/平方厘米/小时 |
| | 衬里：水蒸气系数 | 大于等于 20 | 398.8 | 毫克/平方厘米 |
| **鞋垫** | **SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫** | | | |
| | 脚垫：耐磨性（干/湿）（周期） | 25600/12800 | 25600/12800 | 转数 |
| **大底** | **聚氨酯PU** | | | |
| | 外底耐磨性（体积损耗） | 小于等于 150 | 77 | 毫米³ |
| | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑 | 大于等于 0.31 | 0.32 | 摩擦 |
| | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑 | 大于等于 0.36 | 0.38 | 摩擦 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑 | 大于等于 0.19 | 0.20 | 摩擦 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动 | 大于等于 0.22 | 0.24 | 摩擦 |
| | 防静电值 | 0.1 - 1000 | 79.3 | 兆欧 |
| | ESD值 | 0.1 - 100 | N/A | 兆欧 |
| | 后跟吸能 | 大于等于 20 | 37 | J |
| **鞋头** | **非金属复合材料** | | | |
| | 抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J） | N/A | N/A | 毫米 |
| | 抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN） | N/A | N/A | 毫米 |
| | 抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J） | 大于等于 14 | 15.5 | 毫米 |
| | 抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN） | 大于等于 14 | 23.0 | 毫米 |

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展，所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

## 生态足迹:

| | 描述 | 结果 | 测量单位 |
|---|---|---|---|
| **二氧化碳排放量** | | | |
| | 材料 | 9.30 | kg |
| | 包装 | 0.13 | kg |
| | 生产 | 1.90 | kg |
| | 运输 | 0.26 | kg |
| | | **11.58 kg CO2/双** | |

| | 描述 | 结果 |
|---|---|---|
| **再生材料占比** | | |
| | Product | 7% |
| | 包装 | 99% |

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。