

Medium

COOL 02

รองเท้าหนังที่สวมใส่สบาย

รองเท้าผ้าใบมืออาชีพ ESD แบบสปอร์ตและไม่ลื่นทำจากหนัง Nappa ธรรมชาติ

วัสดุด้านบน	หนัง
ซับใน	ตาข่ายรีไซเคิล
พื้นรองเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าด้านนอก	ยาง
หมวดหมู่	02 / SR, FO, HRO, ESD
ช่วงขนาด	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
น้ำหนักเหล็ก	0.436 kg
มาตรฐาน	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022+A1:2024

CO_2 4.41 kg



WHT



BLK



Oxygrip / SJ Grip
พื้นรองเท้ายางชั้นนอกผลิตด้วยเทคโนโลยี Oxytraction® ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมทั้งบนพื้นแห้งและพื้นเปียก และตรงตามมาตรฐาน SRC (SRA+ SRB)




ด้านบนทำจากหนังระบายอากาศได้
หนังธรรมชาติมอบความสบายในการสวมใส่สูงพร้อมกับความทนทานในการใช้งานที่หลากหลาย




การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)
ESD ช่วยควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายและป้องกันความเสี่ยงของการจุดติดไฟที่เกิดจากประจุไฟฟ้าสถิต สภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 100 กิโลโอห์มและ 100 เมกะโอห์ม



กันลื่นระดับ SRC
พื้นกันลื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรองเท้านิรภัยและรองเท้าทำงาน พื้นรองเท้ากันลื่นระดับ SRC ผ่านการทดสอบการลื่นทั้งระดับ SRA และ SRB โดยผ่านการทดสอบทั้งบนพื้นผิวเหล็กและเซรามิก



การดูดซับแรงกระแทกส้นเท้า
การดูดซับแรงกระแทกส้นเท้าช่วยลดแรงกระแทกที่ร่างกายของผู้สวมใส่ได้รับจากการกระโดดหรือวิ่ง



การดูดซับแรงกระแทกเท้าส่วนหน้า
การดูดซับแรงกระแทกเท้าส่วนหน้าช่วยลดแรงกระแทกที่ร่างกายของผู้สวมใส่ได้รับจากการกระโดดหรือวิ่ง

อุตสาหกรรม:
งานดานการจัดเลี้ยง, งานด้านการทำความสะอาด, อาหารและเครื่องดื่ม, ด้านทางการแพทย์, อุตสาหกรรม, ชดูยนิฟอ์รม

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่แห้ง, พื้นผิวเรียบมาก

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเทา เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกลแหลงความรอน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20347	ผลลัพธ	หน่วยัวด
วัสดุด้านบน	**หนัง**			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 0.8	1.38	มก./ซม./ซม
	ด้านบน: คัสมประสิทธ์ไอน้ำ	≥ 15	17	มก./ซม
ัซบใน	**ตาข่ายรีไซเคิล**			
	ัซบใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 2	37.3	มก./ซม./ซม
	ัซบใน: คัสมประสิทธ์ไอน้ำ	≥ 20	299	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**SJ พื้นรองเท้าโฟม**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	25600/12800	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**ยาง**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	67	มม
	ักนี่ลนี้พนฐาน - เซรามิก + NaLS - ักนี่ลนี่ท้สน	≥ 0.31	0.35	แรงเสียดทาน
	ฐานักนี่ลน - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ	≥ 0.36	0.38	แรงเสียดทาน
	SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - ักนี่ลนี่ท้สนเท้า	≥ 0.19	0.25	แรงเสียดทาน
	ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กีลเซอีรน - การย้อนกลับไปข้างหน้า	≥ 0.22	0.33	แรงเสียดทาน
	คาป้องักนไฟฟาสิถต์ย	0.1 - 1000	16.5	เมกะโอห์ม
	คา ESD	0.1 - 100	20	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	≥ 20	22	เจ

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณอักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ	หน่วยัวด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	ัวสุด	2.15	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.10	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนส่ง	0.26	kg
		4.41 กก. CO2/ค	

	คำอธิบาย	ผลลัพธ
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	15%
	บรรจุภัณฑ์	99%

การคำนวณ CO2:
คาตางๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหลานี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทดอร์ทินา คา CO_2 ที่ได้นั้นถกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได