SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

DAKAR EW S3 LEATHER

DAKREWS3LE

第二代安全靴，鞋面采用透气皮革，鞋头加宽

DAKAR EW 是一款 S3 级安全鞋，鞋头加宽，鞋面为透气皮革。它具有静电放电、耐油和耐燃料、梯子抓地力和防蹭帽等特点。适用于各种环境和行业。

鞋面	疯马皮
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	-
大底	巴斯夫/巴斯夫
鞋头	-
等级	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
大小范围	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
样品重量	0.732 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024





CO_2 13.67 kg

BRN



BLK



透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。



梯形把手 (LG)
在安全鞋的鞋柄部位有特别清晰的轮廓，可在梯子上站立时提供额外的安全保护。



耐燃油性
外底耐燃油性



S3
S3安全鞋适合在高湿度和存在油类或碳氢化合物的环境中工作。这类鞋子还可以防止鞋底穿孔风险及脚部挤压。



防磨鞋头盖 (SC)
经过单独测试的材料可覆盖鞋头部位，以减少鞋面材料的磨损（如在跪地操作时），延长安全鞋的可用性。



抗滑性 (SR)
取代以前使用的 SRA+SRB=SRC 术语。SR 表示在受肥皂和油污染的瓷砖上进行了防滑测试。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

工业:
化学，建筑，食品及饮料，工业，物流，矿业，油气

环境:
潮湿环境，不平整表面，干燥环境，泥地环境，极度湿滑表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**疯马皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	68	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	7.8	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	46.42	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	372	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	转数
大底	**巴斯夫/巴斯夫**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	50	毫米^3
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.46	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.45	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.35	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.34	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	50.5	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	41	J
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	20.5	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	22.0	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	11.39	kg
	包装	0.13	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		13.67 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	7%
	包装	100%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。