

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Light

# DANY OB

경쾌한 터치의 트렌디한 클로그

DANY 클로그는 정전기 방전(ESD), 탈착식 풋베드, 통기성 갑피 등의 기능으로 최고의 편안함과 안전성을 제공합니다. 이 비건 신발은 자세에 대한 불편함을 덜어주며 의료, 접객업 및 청소 업계에 적합합니다.

| | |
|---|---|
| 갑피 소재 | Lorica |
| 내부 안감 | 재활용 메쉬 |
| 깔창 | SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%) |
| 러닝 솔 | 파일론/고무 |
| 카테고리 | OB / SRC, A, E, ESD |
| 크기 범위 | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| 스틸 무게 | 0.235 kg |
| 표준화 | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012 |



BLK


LBL


FUC


MUG


MUL



WHT




옥시그립 / SJ 그립
옥시트랙션® 기술이 적용된 고무 밑창은 마른 바닥과 젖은 바닥 모두에서 뛰어난 접지력을 보장하며 SRC(SRA+ SRB) 표준을 충족합니다.



정전기 방전
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.



고무 밑창
고무 밑창은 뛰어난 내절단성, 내열성 및 내한성, 추운 온도에서의 높은 유연성, 오일, 연료 및 다양한 화학 물질에 대한 내성 등 다양한 응용 분야에 적합한 다목적 기능을 제공합니다.



통기성 갑피
향상된 수분 및 온도 조절 기능으로 장시간 편안하게 착용할 수 있습니다.



탈착식 풋베드
깔창을 정기적으로 교체하거나 개인 정형외과용 깔창을 사용하면 더욱 편안하게 사용할 수 있습니다.

## 산업 분야:
케이터링, 청소, 의료

## 주변 환경:
건조한 환경, 매우 매끄러운 표면

## 유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

## 시험 결과:

| | 설명 | **EN ISO 20347** | 결과 | 측정 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 갑피 소재 | **Lorica** | | | |
| | 윗면: 수증기 투과성 | ≥ 0.8 | 3.3 | mg/㎠ /h |
| | 윗면: 수증기 계수 | ≥ 15 | 28 | mg/㎠ |
| 내부 안감 | 재활용 메쉬 | | | |
| | 안감: 수증기 투과성 | ≥ 2 | 43.7 | mg/㎠ /h |
| | 안감: 수증기 계수 | ≥ 20 | 350 | mg/㎠ |
| 깔창 | **SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)** | | | |
| | 풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클) | 25600/12800 | 25600/12800 | 주기 |
| 러닝 솔 | 파일론/고무 | | | |
| | 아웃솔 내마모성(부피 손실) | ≤ 150 | 129 | ㎣ |
| | 미끄럼 방지 밑창 **SRA:** 뒤꿈치 | ≥ 0.28 | 0.38 | 마찰 |
| | A의 미끄럼 저항: 플랫 | ≥ 0.32 | 0.36 | 마찰 |
| | 미끄럼 방지 아웃솔 **SRB:** 뒤꿈치 | ≥ 0.13 | 0.17 | 마찰 |
| | 러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫 | ≥ 0.18 | 0.24 | 마찰 |
| | 정전기 방지 값 | 0.1 - 1000 | N/A | 메가옴 |
| | **ESD** 값 | 0.1 - 100 | 80 | 메가옴 |
| | 뒤꿈치의 에너지 흡수 | ≥ 20 | 26 | J |

사이즈 스틸: 38

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

## 생태 발자국:

| | 설명 | 결과 | 측정 단위 |
|---|---|---|---|
| 이산화탄소 배출량 | | | |
| | 재료 | 1.69 | kg |
| | 포장 | 0.10 | kg |
| | 생산 | 1.90 | kg |
| | 운송 | 0.26 | kg |
| | | **3.95 kg** CO2/쌍 | |

| | 설명 | 결과 |
|---|---|---|
| 재활용 재료의 비율 | | |
| | Product | 17% |
| | 포장 | 99% |

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.