

Medium

DUBLIN 02

дышащая униформа для профессионалов

Ботинки DUBLIN - это сочетание комфорта и безопасности. Благодаря устойчивости к скольжению SR, съемной стельке, SJ Grip и дышащему кожаному верху они идеально подходят для профессионалов в различных отраслях.



Верх обуви	Кожа Nappa
Подкладка	Текстиль
Стелька	Стелька из переработанного пеноматериала SJ (85 % переработанного материала)
Подошва	ПУ/Нитрил
Категория	O2 / SR, FO, HRO
Диапазон размеров	EU 39-48 / UK 6.0-13.0 / US 6.5-13.5 JPN 25-31.5 / KOR 255-315
Вес образца	0.429 kg
Стандарты	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BLK



Сопротивление скольжению (SR)
Заменяет ранее использовавшийся термин SRA+SRB=SRC. SR означает, что тест на скольжение проводился на плитке, загрязненной мылом и маслом.



Пропускающий воздух, кожаный верх
Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.



SJ Foam
Съемная удобная антистатическая, амортизирующая стелька,смягчающая удары в области пятки и передней части стопы. Дышит и впитывает влагу.



Съемная стелька
Заменяйте стельку регулярно или используйте собственные ортопедические стельки для большего комфорта.



Oxygrip / SJ Grip
Подошва из нитрильной резины по технологии Oxytraction® не скользит как на сухих, так и на влажных поверхностях и соответствуют стандартам SRC (SRA + SRB).

Отрасли:
Кейтеринг, Продукты питания и напитки, Производство

Окружающая среда:
Сухое место, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20347	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Кожа Nappa**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	2.3	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	20.3	мг/ с м²
Подкладка	**Текстиль**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	55.9	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	447.4	мг/ с м²
Стелька	**Стелька из переработанного пеноматериала SJ (85 % переработанного материала)**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**ПУ/Нитрил**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	88.9	м м³
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	≥ 0.28	0.49	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	≥ 0.32	0.41	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	≥ 0.13	0.32	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	≥ 0.18	0.37	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	17.2	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	N/A	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	41.6	J

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	6.11	kg
	Упаковка	0.10	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		8.37 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	6%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.