SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



ECO PROSHIELD 4X42F

ECOPSHIELD

ถุงมือ HPPE (โพลีเอทีลนประสิทธภาพูสง) ป้องกันการบาด พรอมเคลือบโพลียูรีเทน

ถุงมือกันบาด ECO PROSHIELD ผลิตจากโพลีอะไมด์รีไซเคิล 43% ระดับการป้องกันการบาด F ซับในหนา 15 เกจ ป้องกันขอมืออย่างเต็มที่ และให้ความไวต่อการสัมผัสที่ดีเยี่ยม

ซับ	วัสดุ HPPE หนา 15 เกจ / เห็ลก / โพลีอะไมด์ (รีไซเคิล 43%) / อีลาสเทน / ลาเท็กซ
การเคลือบผิว	PU
หมวดหมู่	ฟังก์ชันหน้าจอสัมผัส TSF, SIF ปราศจากซิลิโคน
ช่วงขนาด	EU 6-12
น้ำหนักเหล็ก	0.021 kg
มาตรฐาน	ANSI/ISEA 105:2016 : A5 4 4 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 F

CE | ANSI /ISEA | 15G | LATEX FREE | SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016



อุตสาหกรรม:

การประกอบรวม, อุตสาหกรรมยานยนต์, เคมีคอล, งานด้านการจัดเลี้ยง, งานด้านการทำความสะอาด, การก่อสร้าง, อาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรม, การขนส่ง โลจิสติกส, เหมืองแร่, น้ำมันกาซ, เกษตรกรรมยุทธวิธี



GRY

ระดับประสิทธภาพ

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. ความต้านทานการกัดกร่อน (รอบ)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. ค่าความทนต่อการบาด (ทดสอบแบบ Coup test)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. แรงฉีกขาด (นิวัตน)	< 10	10	25	50	75	-
d. ความต้านทานการเจาะ (นิวัตน)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. ค่าความทนต่อการบาดจากใบมีดตรง (ทดสอบดวยวิธี TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. ความทนทานต่อการสึกกร่อน: ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่ใช้ในการถูถุงมือตัวอย่าง
b. ความต้านทานการตัด: วัดจากจำนวนรอบที่จำเป็นในการตัดผานชินงานดวยใบมีดหมุนดวยความเร็วคงที่
c. การต้านทานการฉีกขาด: ขึ้นอยู่กับปริมาณแรงที่ต้องใช้ในการฉีกตัวอย่าง
d. ความต้านทานต่อการเจาะ: วัดจากปริมาณแรงที่ต้องใช้ในการเจาะชิ้นงานด้วยหัวเจาะขนาดมาตรฐาน
e. ความต้านทานการตัดตามการทดสอบ TDM100: พิจารณาจากจำนวนรอบที่จำเป็นในการตัดผานชินงานดวยใบมีดเลื่อนที่ความเร็วคงที่

ทนทานต่อการตัดสูงมาก
ถุงมือเหล่านี้มีคุณสมบัติป้องกันการบาดได้ดีที่สุดตามมาตรฐาน EN 388 และให้การปกป้องอย่างสูงสุดจากของมีคมหรือวัตถุมีคม

มีความคล่องตัวสูง
ถุงมือเหล่านี้ทำจากวัสดุถักที่บางที่สุดที่มีอยู่ ให้ความคล่องตัว ความสบาย และการปกป้องในระดับสูงสุด

ทนต่อการสึกหรอสูง
ถุงมือเหล่านี้ออกแบบมาให้ทนทานต่อการใช้งานหนักโดยไม่เสื่อมสภาพเร็ว มีคุณสมบัติตานทานการสึกหรอในระดับสูงสุดตามมาตรฐาน EN 388