

Light

EDEN 01 LOW

EDEN

Chaussure de travail confortable à enfiler

Chaussures de travail à enfiler avec semelle extérieure antidérapante, absorption d'énergie au talon, coupe large et confortable, semelle intérieure en mousse à amortir et conception légère ESD.

Tige	Lorica, Mesh
Doublure	Maille 3D recyclée (100 % recyclée)
Semelle intérieure	Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)
Semelle	Phylon / Caoutchouc
Catégorie	01 / SRC, ESD
Tailles disponibles	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Poids de l'échantillon	0.245 kg
Normes	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012

CO_2 3.99 kg



BLK

Maillage 3D
Maille de distance produite en trois dimensions pour une meilleure gestion de l'humidité et de la température.

Décharge électrostatique (ESD)
L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 100 MegaOhm.

Absorption de l'énergie du talon
L'absorption de l'énergie du talon réduit l'impact des sauts ou de la course sur le corps du porteur.

Sans métal
Les chaussures de sécurité sans métal sont en général plus légères que les chaussures de sécurité ordinaires. Elles sont également très utiles aux professionnels qui doivent passer plusieurs fois par jour devant des détecteurs de métaux.

Oxygrip / SJ Grip
Les semelles extérieures en caoutchouc dotées de la technologie Oxytraction® offrent une excellente traction sur les sols secs et humides et répondent aux normes SRC (SRA + SRB).

Antidérapant SRC
Les semelles antidérapantes sont l'une des caractéristiques les plus importantes des chaussures de sécurité et de travail. Les semelles antidérapantes SRC passent les tests antidérapants SRA et SRB, elles sont testées à la fois sur des surfaces en acier et en céramique.

Industries:
Nettoyage, Restauration, Médical

Environnements:
Environnement sec, Surfaces extrêmement glissantes

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats.
Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20347	Résultat	Unité de mesure
Tige	**Lorica, Mesh**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	2.18	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	18	mg/cm^2
Doublure	**Maille 3D recyclée (100 % recyclée)**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	70	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	350	mg/cm^2
Semelle intérieure	**Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	25600/12800	cycles
Semelle	**Phylon / Caoutchouc**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	105	mm^3
	Semelle antidérapante SRA : talon	≥ 0.28	0.44	friction
	Semelle antidérapante SRA : plateau	≥ 0.32	0.48	friction
	Semelle antidérapante SRB : talon	≥ 0.13	0.25	friction
	Semelle antidérapante SRB : plateau	≥ 0.18	0.29	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	N/A	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	60	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	28	J

Taille de l'échantillon: 38

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	1.73	kg
	Emballage	0.10	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		3.99 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	18%
	Emballage	99%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.