SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

EDEN 01 LOW

EDEN

Ténis de trabalho confortável, antiderrapante e sem metal, que pode calçar facilmente

Deslize e siga em frente! O sapato perfeito para entrar e sair, este sapato de trabalho slip-on tem uma sola exterior de borracha/EVA que tem um ótimo desempenho na resistência ao deslizamento. Caraterísticas como a absorção de energia no calcanhar, um ajuste amplo e confortável, uma palmilha de espuma de impacto suave e um design leve fazem deste sapato ESD um prazer de usar.

Gáspea	Lorica, Malha
Forro	Malha 3D reciclada (100 % reciclada)
Palmilha	Palmilha SJ Foam
Sola exterior	Phylon/borracha
Categoria	01 / SRC, ESD
Intervalo de tamanhos	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Peso da amostra	0.245 kg
Normas	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012



BLK

CO_2 3.99 kg

Malha 3D
Malha de distância produzida a três dimensões para melhorar a gestão da humidade e da temperatura.

Descarga eletrostática (ESD)
O sistema ESD possibilita a descarga controlada de energia eletrostática, que pode danificar componentes eletrónicos, e evita os riscos de ignição resultantes de cargas eletrostáticas. Resistência volumétrica entre 100 quilo-ómio e 100 gigaómio

Absorção de energia na zona do calcanhar
A absorção de energia na zona do calcanhar reduz o impacto dos saltos ou da corrida no corpo do utilizador.

Isento de metal
Geralmente, os sapatos de segurança isentos de metal são mais leves do que os sapatos de segurança normais. Além disso, também são muito úteis para profissionais que têm de passar por detetores de metal várias vezes por dia.

Oxygrip / SJ Grip
As solas exteriores, com tecnologia Oxytraction®, proporcionam um nível de tração excelente, tanto em pisos secos como em pisos molhados, e cumprem os requisitos das normas SRC (SRA+ SRB).

Função antiderrapante SRC
As solas antiderrapantes são uma das características mais importantes do calçado de segurança e para fins profissionais. As solas antiderrapantes SRC passam por testes antiderrapagem SRA e SRB, pelo que são testadas tanto em superfícies de aço como de cerâmica.

Indústrias:
Limpeza, Catering, Assistência Médica

Ambientes:
Ambiente seco, Superfícies extremamente escorregadias

Manual de manutenção:
Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

Resultados dos testes:

	Descrição	EN ISO 20347	Resultado	Unidade de medida
Gáspea	**Lorica, Malha**			
	Parte superior: permeabilidade ao vapor de água	≥ 0.8	2.18	mg/cm^2 /h
	Parte superior: coeficiente de vapor de água	≥ 15	18	mg/cm^2
Forro	**Malha 3D reciclada (100 % reciclada)**			
	Forro: permeabilidade ao vapor de água	≥ 2	70	mg/cm^2 /h
	Forro: coeficiente de vapor de água	≥ 20	350	mg/cm^2
Palmilha	**Palmilha SJ Foam**			
	Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Sola exterior	**Phylon/borracha**			
	Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume)	≤ 150	105	mm^3
	Sola exterior antiderrapante SRA: calcanhar	≥ 0.28	0.44	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRA: planta do pé	≥ 0.32	0.48	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRB: calcanhar	≥ 0.13	0.25	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRB: planta do pé	≥ 0.18	0.29	fricção
	Valor antiestático	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valor ESD	0.1 - 100	60	MegaOhm
	Absorção de energia na zona do calcanhar	≥ 20	28	J

Tamanho da amostra: 38

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.

Pegada ecológica:

	Descrição	Resultado	Unidade de medida
Emissões de CO#			
	Material	1.73	kg
	Embalagem	0.10	kg
	Produção	1.90	kg
	Transportes	0.26	kg
		3.99 kg de CO#/par	

	Descrição	Resultado
Percentagem de material reciclado		
	Product	18%
	Embalagem	99%

Cálculo das emissões de CO#:
Os valores são arredondados a duas casas decimais.
Estas análises são realizadas com recurso às nossas próprias calculadoras ambientais, desenvolvidas no âmbito do Grupo Cortina. Os valores de CO# são válidos no momento do cálculo e podem estar sujeitos a alterações.