

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Medium

ELA 01

그녀를 위한 스포티하고 트렌디한 트레이너

충격 흡수 **ELA** 트레이너는 **ESD** 기술, 탈착식 풋베드, 메모리 폼 인솔, 자세 통증 완화, 뛰어난 접지력으로 편안함과 안전성을 완벽하게 결합하여 다양한 환경에 완벽하게 맞습니다.

갑피 소재	Lorica
내부 안감	재활용 메쉬
깔창	SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%)
러닝 솔	PU/고무
카테고리	01 / SR, FO, HRO, ESD
크기 범위	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
스틸 무게	0.328 kg
표준화	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CO_2 5.76 kg



LBL



LIC



FUX



LGR



정전기 방전
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.



탈착식 풋베드
깔창을 정기적으로 교체하거나 개인 정형외과용 깔창을 사용하면 더욱 편안하게 사용할 수 있습니다.



SJ FOAM
탈부착이 가능한 편안한 정전기 방지 풋베드로 발뒤꿈치와 앞발에 맞는 핏, 가이드 및 최적의 충격 흡수 기능을 제공합니다. 통기성 및 습기 흡수.

산업 분야:
케이터링, 청소, 음식 및 음료, 의료

주변 환경:
건조한 환경, 매우 매끄러운 표면

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20347**	결과	측정 단위
갑피 소재	**Lorica**			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	1.8	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	17.3	mg/㎠
내부 안감	재활용 메쉬			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	21.45	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	172	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	P U/고무			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	81	㎣
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	0.37	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	0.39	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	0.26	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	0.31	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	0.32	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	97.4	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	38	J

사이즈 스틸: 38

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	3.50	kg
	포장	0.10	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		5.76 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	13%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.