

Light

# JUMADI OB

JUMADIOB

편안하고 가벼우며 통기성이 뛰어난 작업화로 앞코가 넓습니다.

**Safety Jogger JUMADI** OB는 가볍고 통기성이 뛰어난 작업화로 미끄럼 방지 기능이 뛰어나며 탈착식 풋베드를 갖추고 있습니다. 조립, 물류, 의료 또는 서비스업의 건조한 환경에 이상적입니다.

| | |
|---|---|
| 갑피 소재 | 메시 |
| 내부 안감 | 재활용 메쉬 |
| 깔창 | SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%) |
| 러닝 솔 | EVA / 고무 |
| 카테고리 | OB / SR, E |
| 크기 범위 | EU 35-48 |
| 스틸 무게 | 0.310 kg |
| 표준화 | EN ISO 20347:2022+A1:2024 |

$CO_2$ 4.41 kg



PNK




BLK



LBL



WHT




통기성 갑피
향상된 수분 및 온도 조절 기능으로 장시간 편안하게 착용할 수 있습니다.




미끄럼 저항**(SR)**
이전에 사용되던 SRA+SRB=SRC 용어를 대체합니다. SR은 비누와 기름으로 오염된 타일에 대해 슬립 테스트를 수행했음을 의미합니다.



**SJ FOAM**
탈부착이 가능한 편안한 정전기 방지 풋베드로 발뒤꿈치와 앞발에 맞는 핏, 가이드 및 최적의 충격 흡수 기능을 제공합니다. 통기성 및 습기 흡수.



금속 없음
금속이 없는 안전화는 일반적으로 일반 안전화보다 가볍습니다. 또한 금속 탐지기를 하루에 여러 번 통과해야 하는 전문가에게도 매우 유용합니다.

## 산업 분야:
케이터링, 의료, 어셈블리, 물류

## 주변 환경:
건조한 환경

## 시험 결과:

| | 설명 | EN ISO 20347 | 결과 | 측정 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 갑피 소재 | 메시 | | | |
| | 윗면: 수증기 투과성 | ≥ 0.8 | 30.55 | mg/㎠ /h |
| | 윗면: 수증기 계수 | ≥ 15 | 244 | mg/㎠ |
| 내부 안감 | 재활용 메쉬 | | | |
| | 안감: 수증기 투과성 | ≥ 2 | 30.55 | mg/㎠ /h |
| | 안감: 수증기 계수 | ≥ 20 | 244 | mg/㎠ |
| 깔창 | **SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)** | | | |
| | 풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클) | 25600/12800 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 주기 |
| 러닝 솔 | **EVA /** 고무 | | | |
| | 아웃솔 내마모성(부피 손실) | ≤ 150 | 60 | ㎣ |
| | 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐 | ≥ 0.31 | 0.44 | 마찰 |
| | 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼 | ≥ 0.36 | 0.38 | 마찰 |
| | SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지 | ≥ 0.19 | 0.24 | 마찰 |
| | SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼 | ≥ 0.22 | 0.24 | 마찰 |
| | 정전기 방지 값 | 0.1 - 1000 | N/A | 메가옴 |
| | ESD 값 | 0.1 - 100 | N/A | 메가옴 |
| | 뒤꿈치의 에너지 흡수 | ≥ 20 | 34 | J |

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

## 생태 발자국:

| | 설명 | 결과 | 측정 단위 |
|---|---|---|---|
| 이산화탄소 배출량 | | | |
| | 재료 | 2.16 | kg |
| | 포장 | 0.10 | kg |
| | 생산 | 1.90 | kg |
| | 운송 | 0.26 | kg |
| | | **4.41 kg** CO2/쌍 | |

| | 설명 | 결과 |
|---|---|---|
| 재활용 재료의 비율 | | |
| | Product | 14% |
| | 포장 | 98% |

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.