SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

LABOR S3

Удобные универсальные защитные ботинки

Окружите себя комфортом и защитой, нося LABOR в любых условиях. Эта защитная обувь с резиновой подошвой обладает высочайшей устойчивостью к воздействию химикатов, тепла, углеводородов, кислот и гидролиза. Прочность резины предотвращает быстрое истирание подошвы на любых рабочих местах.

Верх обуви	Action Barton Кожа
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Метал
Подошва	Нитрильная резина
Подносок	Метал
Категория	S3 / SR, LG, FO, HI, HRO, CI
Диапазон размеров	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Вес образца	0.710 kg
Стандарты	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK

CO_2 9.89 kg

CE · WPA · HRO · 3FIT SYSTEM · NESKRID



Термостойкая подошва (HRO)
Подошва выдерживает высокие температуры до 300°C.



Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



Стальная антипрокольная стелька
Антипрокольные металлические стельки изготовлены из нержавеющей стали и предотвращают проникновение острых предметов в подошву.



SJ Foam
Съемная удобная антистатическая, амортизирующая стелька,смягчающая удары в области пятки и передней части стопы. Дышит и впитывает влагу.



Стальной подносок
Защита ног от падения предметов.



Антистатика
Антистатическая обувь разряжает электрические заряды. Сопротивление: от 100 кОм до 1 мОм

Отрасли:
Производство, Кейтеринг, Химическая, Уборка, Продукты питания и напитки, Нефтехимическая

Окружающая среда:
Холодная среда, Очень скользкие поверхности, Теплые поверхности

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Action Barton Кожа**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	0.92	мг/ с м ² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	15.0	мг/ с м ²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	59.9	мг/ с м ² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	480	мг/ с м ²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**Нитрильная резина**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	92	м м ³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.43	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.42	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.28	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.33	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	20.5	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	N/A	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	32.0	J
Подносок	**Метал**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	20.0	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	23.5	мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	7.60	kg
	Упаковка	0.13	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		9.89 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	6%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.

Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.