

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Light

LIGHTSTAR S1PS

LIGHTSTAR

Pantofi de siguranță confortabili în stil adidaș

LIGHTSTAR S1PS este un pantof de siguranță de pionierat care oferă protecție și confort superioare. Este perfect pentru medii uscate și suprafețe neuniforme, cu un vârf de siguranță fără metal, talpă intermediară anti-perforație și rezistență la alunecare.

Partea superioară	Sintetic, Textile
Căptușeală	Plasă reciclată
Talpă interioară	Brant cu spumă de memorie SJ
Talpă intermediară	Textile anti-puncție
Talpă exterioară	EVA / cauciuc
Toecap	Compozit
Categoria	S1 PS / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD
Gama de dimensiuni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Greutatea eșantionului	0.458 kg
Norme	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024

CO_2
5.66 kg



AH6



BLK



NAV



Rezistența la alunecare (SR)
Înlocuiește termenul utilizat anterior SRA+SRB=SRC.
SR înseamnă că testul de alunecare a fost efectuat pe plăci contaminate cu săpun și ulei.



Rezistent la înțepături, ușor
Talpă intermediară fără metal, super flexibilă și ultraușoară, rezistentă la înțepături. Acoperă 100% of zona inferioară a ultimei, fără conductivitate termică.



Bombeu din material compozit
Fără metale și ușor, fără conductivitate termică sau electrică



Talpă detașabilă
Reînnoiți-vă tălpile în mod regulat sau folosiți propriile tălpi ortopedice pentru un confort sporit.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrii:
Asamblare, Automotive, Industrie, Logistică

Mediile:
Mediu uscat, Suprafețe inegale

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20345	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**Sintetic, Textile**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	33.2	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	265.5	mg/cm^2
Căptușeală	**Plasă reciclată**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	86.31	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	691	mg/cm^2
Talpă interioară	**Branț cu spumă de memorie SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicluri
Talpă exterioară	**EVA / cauciuc**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	102.2	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.49	fricțiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.46	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.36	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.34	fricțiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	68.0	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	21	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	33	J
Toecap	**Compozit**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	≥ 14	15.5	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	≥ 14	22.0	mm

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	3.39	kg
	Ambalaj	0.12	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		5.66 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	10%
	Ambalaj	100%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.