SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

LINA OB

エレガント＆カジュアル

リナ・クロッグは、SR滑り止めソール、ESDプロテクション、取り外し可能なフットベッド、様々な産業向けにデザインされた通気性の良いアッパーを備えています。

アッパー	ロリカ
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ランニングソール	ファイロン/ラバー
カテゴリー	OB / SR, HRO, A, E, ESD
サイズ範囲	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
サンプル重量	0.240 kg
規範	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



LBL



FUC



LGN



LLC



MUL




WHT



静電気放電（ESD）
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



取り外し可能なインソール
インソールを定期的に交換するか、お手持ちの整形外科用インソールを使用することで、より快適な履き心地を得ることができます。



通気性の良いアッパー
湿度・温度管理を強化し、快適な着心地を実現しました。



SRC滑り抵抗
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



オキシグリップ / SJグリップ
Oxytraction®テクノロジー搭載のラバーアウトソールは、乾いた床でも濡れた床でも優れたトラクションを発揮し、SRC（SRA+SRB）規格に適合しています。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:
メディカル, ケータリング, クリーニング, 食品・飲料

エンバイロメント:
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20347	結果	測定単位
アッパー	**ロリカ**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	1.9	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	17.8	mg/㎠
裏地	**リサイクルメッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	86.31	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	691	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**ファイロン/ラバー**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	139	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.42	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.42	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.33	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.35	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	32.7	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	54	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	27	J

サンプル数: 38

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	2.10	kg
	包装	0.10	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		4.36 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	16%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。