SAFETY JOGGER
TACTICAL



**Medium**

# MAMBA 06 HIGH

MAMBAHIGH

**corte alto ligero, deportivo e impermeable con cremallera mediana**

El MAMBA 06 HIGH ofrece una protección superior para los pies gracias a su suela resistente al calor, su forro impermeable y su diseño con certificación ESD. Es ligero, transpirable y perfecto para la industria táctica y de uniformes.

| | |
|---|---|
| Cubierta | Malla, TPU, Textil |
| Forro | Membrana |
| Plantilla | Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada) |
| Suela | Phylon / caucho |
| Categoría | 06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD |
| Rango de tamaño | EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5<br>JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315 |
| Peso de la muestra | 0.510 kg |
| Estándar | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024 |

$CO_2$ 7.04 kg




BLK



BRN

CE · ESD · WR · HRO · CI



**Forro impermeable**
Mantiene los pies secos y cómodos en ambientes húmedos.




**Suela resistente al calor (HRO)**
La suela resiste altas temperaturas de hasta 300°C.

## Industrias:
Táctica, Uniforme

## Ambientes:
Superficies extremadamente resbaladizas, Ambiente húmedo

## Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

## Resultados de las pruebas:

| | Descripción | EN ISO 20347 | Resultado | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|
| **Cubierta** | **Malla, TPU, Textil** | | | |
| | Superior: permeabilidad al vapor de agua | ≥ 0.8 | 3.9 | mg/$cm^2$ /h |
| | Superior: coeficiente de vapor de agua | ≥ 15 | 32.3 | mg/$cm^2$ . |
| **Forro** | **Membrana** | | | |
| | Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua | ≥ 2 | 4.90 | mg/$cm^2$ /h |
| | Revestimiento: coeficiente de vapor de agua | ≥ 20 | 41 | mg/$cm^2$ . |
| **Plantilla** | **Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)** | | | |
| | Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos) | 25600/12800 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | ciclos |
| **Suela** | **Phylon / caucho** | | | |
| | Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen) | ≤ 150 | 59 | $mm^3$ |
| | Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante | ≥ 0.31 | 0.46 | fricción |
| | Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera | ≥ 0.36 | 0.47 | fricción |
| | Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón | ≥ 0.19 | 0.28 | fricción |
| | SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera | ≥ 0.22 | 0.25 | fricción |
| | Valor antiestático | 0.1 - 1000 | 25.0 | MegaOhmios |
| | Valor de la ESD | 0.1 - 100 | 38 | MegaOhmios |
| | Absorción de la energía del talón | ≥ 20 | 37 | J |

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

## Huella ecológica:

| | Descripción | Resultado | Unidad de medida |
|---|---|---|---|
| **Emisiones de CO#** | | | |
| | Material | 4.75 | kg |
| | Embalaje | 0.14 | kg |
| | Producción | 1.90 | kg |
| | Transporte | 0.26 | kg |
| | | **7.04 kg de CO# por pareja** | |

| | Descripción | Resultado |
|---|---|---|
| **Porcentaje de material reciclado** | | |
| | Product | 10% |
| | Embalaje | 99% |

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.