

Medium

# MAMBA 06 LOW

MAMBALOW

**ทรงโลว์คัท น้ำหนักเบา สปอร์ต และกันน้ำ**

รองเท้า MAMBA 06 LOW ช่วยปกป้องเท้าได้อย่างเหนือชั้นด้วยเมม เบรนกันน้ำ พื้นรองเท้าด้านนอกทำจากยาง และฉนวนป้องกันความเย็น

| | |
|---|---|
| วัสดุด้านบน | TPU, ตาข่าย, สิ่งทอ |
| ซับใน | เมมเบรน |
| พื้นรองเท้า | SJ พื้นรองเท้าโฟม |
| พื้นรองเท้าด้านนอก | ไฟลอน/ยาง |
| หมวดหมู่ | 06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD |
| ช่วงขนาด | EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5<br>JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315 |
| น้ำหนักเหล็ก | 0.390 kg |
| มาตรฐาน | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024 |

CE · ESD · WR · HRO · CI


$CO_2$ 5.47 kg



BLK




BRN



**พื้นรองเท้าชั้นนอกทำจากยาง**

พื้นรองเท้าชั้นนอกทำจากยางมีคุณสมบัติอเนกประสงค์ที่เหมาะกับการใช้งานหลายประเภท ทนทานต่อการบาดได้ดีเยี่ยม ทนความร้อนและความเย็น มีความยืดหยุ่นสูงในอุณหภูมิโยน ทนทานต่อน้ำมัน ไขมัน และสารเคมีหลายชนิด



**ซับในกันน้ำ**

ช่วยให้เท้าของคุณแห้งสบายในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

## อุตสาหกรรม:
เกษตรกรรม, ชลประทาน

## สิ่งแวดล้อม:
พื้นผิวเรียบมาก, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

## คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกล้แหล่งความร้อน

## ผลการทดสอบ:

| | คำอธิบาย | EN ISO 20347 | ผลลัพธ์ | หน่วยวัด |
|---|---|---|---|---|
| **วัสดุด้านบน** | **TPU, ตาข่าย, สิ่งทอ** | | | |
| | ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ | ≥ 0.8 | 3.9 | มก./ซม./ชม |
| | ด้านบน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ | ≥ 15 | 32.3 | มก./ซม |
| **ซับใน** | **เมมเบรน** | | | |
| | ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ | ≥ 2 | 4.90 | มก./ซม./ชม |
| | ซับใน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ | ≥ 20 | 41 | มก./ซม |
| **พื้นรองเท้า** | **SJ พื้นรองเท้าโฟม** | | | |
| | พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ) | 25600/12800 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | รอบ |
| **พื้นรองเท้าด้านนอก** | **ไฟลอน/ยาง** | | | |
| | ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร) | ≤ 150 | 59 | มม |
| | กันลื่นพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - กันลื่นทั่วไป | ≥ 0.31 | 0.46 | แรงเสียดทาน |
| | กันลื่น - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ | ≥ 0.36 | 0.47 | แรงเสียดทาน |
| | SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - กันลื่นทั่วไป | ≥ 0.19 | 0.28 | แรงเสียดทาน |
| | ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กลีเซอรีน - การย้อนกลับไปข้างหน้า | ≥ 0.22 | 0.25 | แรงเสียดทาน |
| | ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิต | 0.1 - 1000 | 25.0 | เมกะโอห์ม |
| | ค่า ESD | 0.1 - 100 | 38 | เมกะโอห์ม |
| | การดูดซับพลังงานของส้นเท้า | ≥ 20 | 37 | เจ |

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

## รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

| | คำอธิบาย | ผลลัพธ์ | หน่วยวัด |
|---|---|---|---|
| **การปล่อยก๊าซ CO#** | | | |
| | วัสดุ | 3.20 | kg |
| | บรรจุภัณฑ์ | 0.12 | kg |
| | การผลิต | 1.90 | kg |
| | ขนส่ง | 0.26 | kg |
| | | **5.47 กก. CO2/คู่** | |

| | คำอธิบาย | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|
| **สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล** | | |
| | Product | 11% |
| | บรรจุภัณฑ์ | 99% |

การคำนวณ CO2:
ค่าต่างๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหล่านี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทคอร์ทินา ค่า CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้