SAFETY JOGGER TACTICAL



Medium

MODULO DELTA 06 HIGH

MDLODLTHIG

Corte medio suave, totalmente de cuero e impermeable con suela de goma Tigergrip.

El MDLODLTHIG de Safety Jogger combina comodidad, durabilidad y seguridad con su parte superior de piel transpirable, plantilla personalizable y suela resistente al calor con certificación ESD. Perfecto para entornos húmedos y resbaladizos.

Cubierta	Piel Full grain fresada
Forro	Malla 3D reciclada (100 % reciclada), Membrana
Plantilla	Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)
Suela	PU/caucho (NBR) de BASF
Categoría	06 / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Rango de tamaño	EU 37-48 / UK 4.0-13.0 / US 4.5-13.5 JPN 23-31.5 / KOR 240-315
Peso de la muestra	0.650 kg
Estándar	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BLK

CO_2 10.98 kg





Parte superior de cuero transpirable
El cuero natural proporciona un alto grado de comodidad para el usuario combinado con durabilidad en aplicaciones versátiles.




Impermeable (WR)
El calzado impermeable evita que los líquidos entren en el zapato.



Descarga electrostática (ESD)
La ESD proporciona una descarga controlada de energía electrostática que puede dañar los componentes electrónicos y evita los riesgos de ignición resultantes de las cargas electrostáticas. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 100 MegaOhm.



Suela resistente al calor (HRO)
La suela resiste altas temperaturas de hasta 300°C.



Absorción de la energía del talón
La absorción de la energía del talón reduce el impacto de los saltos o de la carrera en el cuerpo del usuario.



Resistente al aceite y al combustible
La suela es resistente al petróleo y al combustible.

Industrias:
Táctica, Uniforme

Ambientes:
Superficies extremadamente resbaladizas, Ambiente húmedo

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20347	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**Piel Full grain fresada**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	2.71	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	26	mg/cm^2 .
Forro	**Malla 3D reciclada (100 % reciclada), Membrana**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	6.36	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	51	mg/cm^2 .
Plantilla	**Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	ciclos
Suela	**PU/caucho (NBR) de BASF**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	117	mm^3
	Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante	≥ 0.31	0.44	fricción
	Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	≥ 0.36	0.42	fricción
	Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón	≥ 0.19	0.29	fricción
	SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	≥ 0.22	0.32	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	28.4	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	33	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	35	J

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	8.69	kg
	Embalaje	0.14	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		10.98 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	6%
	Embalaje	99%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.