SAFETY JOGGER TACTICAL



Medium

MODULO DELTA 06 HIGH

MDLODLTHIG

Chaussures de travail imperméables montantes

Les chaussures en cuir imperméables MODULO DELTA 06 HIGH offrent aux travailleurs une adhérence sûre, une résistance au glissement et à la chaleur, ainsi qu'une protection durable à l'intérieur comme à l'extérieur.

Tige	Cuir pleine fleur fraisé
Doublure	Maille 3D recyclée (100 % recyclée), Membrane
Semelle intérieure	Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)
Semelle	BASF PU/Caoutchouc (NBR)
Catégorie	06 / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Tailles disponibles	EU 37-48 / UK 4.0-13.0 / US 4.5-13.5 JPN 23-31.5 / KOR 240-315
Poids de l'échantillon	0.650 kg
Normes	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BLK

CO_2 10.98 kg

CE · ESD · WR · HRO · HI · CI · 3FIT SYSTEM



Tige respirante en cuir
Le cuir naturel offre un haut degré de confort au porteur combiné à une grande durabilité dans des applications diverses.




Étanchéité (WR)
Les chaussures imperméables empêchent les liquides de pénétrer dans la chaussure.



Décharge électrostatique (ESD)
L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 100 MegaOhm.



Semelle extérieure résistante à la chaleur (HRO)
La semelle extérieure résiste à des températures élevées allant jusqu'à 300°C.



Absorption de l'énergie du talon
L'absorption de l'énergie du talon réduit l'impact des sauts ou de la course sur le corps du porteur.



Résistante au pétrole et aux hydrocarbures
La semelle extérieure est résistante à l'huile et aux hydrocarbures.

Industries:
Tactique, Uniforme

Environnements:
Surfaces extrêmement glissantes, Environnement humide

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20347	Résultat	Unité de mesure
Tige	**Cuir pleine fleur fraisé**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	2.71	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	26	mg/cm^2
Doublure	**Maille 3D recyclée (100 % recyclée), Membrane**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	6.36	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	51	mg/cm^2
Semelle intérieure	**Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cycles
Semelle	**BASF PU/Caoutchouc (NBR)**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	117	mm^3
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement du talon vers l'avant	≥ 0.31	0.44	friction
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	≥ 0.36	0.42	friction
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement du talon vers l'avant	≥ 0.19	0.29	friction
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	≥ 0.22	0.32	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	28.4	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	33	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	35	J

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	8.69	kg
	Emballage	0.14	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		10.98 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	6%
	Emballage	99%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.