SAFETY JOGGER TACTICAL



Medium

MODULO DELTA 06 HIGH

MDLODLTHIG

柔软的全皮防水中底，Tigergrip 橡胶外底。

MODULO DELTA 06 高帮防水皮鞋为工人提供安全的抓地力、防滑和耐热性能，以及室内外持久的保护。

鞋面	MILLED全粒面皮革
内里	再生3D网眼面料（100%再生），防水膜
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	巴斯夫聚氨酯/橡胶（丁腈橡胶）
等级	06 / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
大小范围	EU 37-48 / UK 4.0-13.0 / US 4.5-13.5 JPN 23-31.5 / KOR 240-315
样品重量	0.650 kg
标准	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024





BLK

CO_2 10.98 kg



透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。




防水（WR）
防水鞋可防止液体进入鞋内。



静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



耐高温大底（HRO）
大底可耐高达300℃的高温。



后跟吸能
后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体的冲击。



耐燃油性
外底耐燃油性

工业:
策略，制服

环境:
极度湿滑表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20347	结果	测量单位
鞋面	**MILLED全粒面皮革**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	2.71	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	26	毫克/平方厘米
内里	**再生3D网眼面料（100%再生）,防水膜**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	6.36	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	51	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	转数
大底	**巴斯夫聚氨酯/橡胶（丁腈橡胶）**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	117	毫米^3
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.44	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.42	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.29	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.32	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	28.4	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	33	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	35	J

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	8.69	kg
	包装	0.14	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		10.98 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	6%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。