

Medium

MICKEY COOL 02

MICOOL

履き心地の良いフルレザーのロースニーカー

MICKEY COOLの安全靴は、認定された保護性能と、象徴的なミッキーの耳、ナッパレザー、滑りにくいソール、ESD機能、そして比類のない履き心地を兼ね備えています。

アッパー	ナッパレザー
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ランニングソール	ゴム（NBR）
カテゴリー	02 / SRC, FO, HRO, ESD
サイズ範囲	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
サンプル重量	0.368 kg
規範	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 7.58 kg



BLK



WHT



通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。




静電気放電（ESD）
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。




オキシグリップ / SJグリップ
Oxytraction®テクノロジー搭載のラバーアウトソールは、乾いた床でも濡れた床でも優れたトラクションを発揮し、SRC（SRA+SRB）規格に適合しています。



SRC滑り抵抗
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



ヒールエネルギー吸収
ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。



前足部エネルギー吸収
前足部のエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。

産業分野:
ケータリング, クリーニング, 食品・飲料, メディカル, 産業分野, ユニフォーム

エンバイロメント:
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20347	結果	測定単位
アッパー	**ナッパレザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	1.38	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	17	mg/㎠
裏地	**リサイクルメッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	37.3	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	299	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**ゴム (NBR)**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	130	㎣
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	≥ 0.28	0.36	フリクション
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	≥ 0.32	0.37	フリクション
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	≥ 0.13	0.18	フリクション
	ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット	≥ 0.18	0.25	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	N/A	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	32	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	24	J

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	5.32	kg
	包装	0.10	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		7.58 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	17%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。