

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Medium

MODULO S3S LOW

MODULOS3L

超级舒适的无金属环保安全运动鞋

舒适持久。 MODULO 是对安全鞋要求极高的男士和女士的终极选择。这款安全鞋具有一系列主要特点，如防滑、透气设计、舒适的脚垫、ESD、轻质中底和鞋头等。采用纯素材料制成。

鞋面	超纤
内里	再生3D网眼面料（100%再生）
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	巴斯夫/巴斯夫
鞋头	碳纤维
等级	S3S / SR, SC, FO, CI, ESD
大小范围	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
样品重量	0.536 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024 IS 15298 (Part 2): 2016

CE · WPA · CI · ESD · 3FIT SYSTEM · NESKRID

CO_2 8.95 kg



AH7




112



BLK



GRY



不含金属
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。



Vegan纯素
不使用或不含动物制品。



防磨鞋头盖 (SC)
经过单独测试的材料可覆盖鞋头部位，以减少鞋面材料的磨损（如在跪地操作时），延长安全鞋的可用性。



抗滑性 (SR)
取代以前使用的 SRA+SRB=SRC 术语。SR 表示在受肥皂和油污染的瓷砖上进行了防滑测试。



静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



防刺穿轻量
不含金属，超柔韧，超轻防穿刺中底。 100%覆盖底面，不导热。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

工业:
装修，汽车，工业，清洁，餐饮，物流

环境:
干燥环境，极度湿滑表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**超纤**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	8.20	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	68	毫克/平方厘米
内里	**再生3D网眼面料（100%再生）**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	60.62	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	485	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	转数
大底	**巴斯夫/巴斯夫**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	127mm³ (Density:1.09g/cm³)	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.33	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.42	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.22	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.25	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	31.5	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	21	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	31	J
鞋头	**碳纤维**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	15.5	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	21.0	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	6.60	kg
	包装	0.20	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		8.95 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	10%
	包装	18%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。