

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

OXYCLOG OB

Der Clog, der alle Ihre Bedürfnisse erfüllt

Der Oxyclog hat eine Gummiaußensohle, die sowohl auf nassen als auch auf trockenen Oberflächen maximalen Halt gewährleistet und dem SRA-Standard für Rutschfestigkeit entspricht. Der Clog wurde speziell für den Operationssaal entwickelt. Er ist waschbar (bis 90 °C) und kann bei hohen Temperaturen ohne Verformung im Autoklaven sterilisiert werden (bis 135 °C). Der Oxyclog verfügt über eine antistatischen Einlegesohle, der die Ableitung statischer Elektrizität erleichtert und der ESD-Norm entspricht.

Obermaterial	TPE
Innenfutter	N / A
Einlegesohle	SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt)
Sohle	TPE
Kategorie	OB / SRA, A, E, ESD
Größenbereich	EU 35-48 / UK 3.0- / US 5.5- JPN 21.5- / KOR 230-
Mustergewicht	0.248 kg
Standards	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012



FUX



EBL BLU EGN RED



WHT BLK LBL



Autoklavierbar
Kann in einem Autoklaven sterilisiert werden.



Elektrostatische Entladung (ESD)
ESD sorgt für die kontrollierte Entladung elektrostatischer Energie, die elektronische Bauteile beschädigen kann, und vermeidet Zündgefahren durch elektrostatische Aufladungen. Durchgangswiderstand zwischen 100 Kiloohm und 100 Megaohm.



SRA-Rutschfestigkeit
Rutschfestigkeit ist eines der wichtigsten Merkmale von Sicherheits- und Berufsschuhen. SRA rutschfeste Sohlen werden auf einer Keramikfliese mit verdünnter Seifenlösung getestet.



Waschbar bis 90°C
Diese Schuhe können in der Waschmaschine bis 90°C gewaschen werden.



Chemisch & UV-sterilisierbar
Dieser Schuh ist chemisch und UV-sterilisierbar.



Hygienische, wasserdichte Lösung
Dieser Schuh besteht aus Materialien, die wasserdicht, antibakteriell und extrem leicht und flexibel sind. Das macht ihn zu einer sicheren, hygienischen und komfortablen Lösung für den Einsatz in nassen Umgebungen, z.B. bei der Reinigung oder beim Begleiten von Patienten in die Dusche.

Branchen:
Medizin und Gesundheitswesen, Lebensmittel, Reinigung

Umgebungen:
Trockene Umgebung, Extrem rutschige Oberflächen, Unebene Oberflächen, Feuchte Umgebung

Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

Testergebnisse:

	Beschreibung	EN ISO 20347	Ergebnis	Maßeinheit
Obermaterial	**TPE**			
	Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /h
	Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient	≥ 15	N/A	mg/cm^2
Innenfutter	**N / A**			
	Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /h
	Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Einlegesohle	**SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt)**			
	Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)	25600/12800	25600/12800	Zyklen
Sohle	**TPE**			
	Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)	≤ 150	120	mm^3
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRA	≥ 0.28	0.41	Reibung
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRA: flach	≥ 0.32	0.41	Reibung
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRB	≥ 0.13	N/A	Reibung
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRB: flach	≥ 0.18	N/A	Reibung
	Laufsohle: Antistatisch	0.1 - 1000	90	MegaOhm
	Laufsohle : ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)	≥ 20	34	J

Mustergröße: 38

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden

Ökologischer Fußabdruck:

	Beschreibung	Ergebnis	Maßeinheit
CO#-Emissionen			
	Material	2.46	kg
	Verpackung	0.10	kg
	Produktion	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		4.72 kg CO#/Paar	

	Beschreibung	Ergebnis
Anteil an recyceltem Material		
	Product	10%
	Verpackung	98%

CO#-Berechnung:
Die Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Diese Analysen werden mithilfe unserer eigenen Umweltrechner durchgeführt, die innerhalb der Cortina Group entwickelt wurden. Die CO#-Werte gelten zum Zeitpunkt der Berechnung und können sich ändern.