

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

OXYCLOG OB

Le sabot qui répond à tous vos besoins

L'Oxyclog a une semelle extérieure en caoutchouc qui assure une adhérence maximale sur les surfaces sèches et humides et est conforme à la norme antidérapante SRA. Le sabot a été spécialement conçu pour la salle d'opération et peut être stérilisé à haute température sans déformation dans un autoclave (à 135°C) et est lavable (90°C). L'Oxyclog est doté d'un insert antistatique qui facilite la dissipation de l'électricité statique et est conforme à la norme antistatique ESD.

Tige	TPE
Doublure	N / A
Semelle intérieure	Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)
Semelle	TPE
Catégorie	OB / SRA, A, E, ESD
Tailles disponibles	EU 35-48 / UK 3.0- / US 5.5- JPN 21.5- / KOR 230-
Poids de l'échantillon	0.248 kg
Normes	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012



EBL



BLU EGN FUX RED



WHT BLK LBL



Autoclavable
Peut être stérilisé dans un autoclave.



Décharge électrostatique (ESD)
L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 100 MegaOhm.



Antidérapant SRA
L'antidérapant est l'une des caractéristiques les plus importantes des chaussures de sécurité et de travail. Les semelles antidérapantes SRA sont testées sur un carreau de céramique avec une solution de savon dilué.



Lavable à 90°C
Ces chaussures peuvent être lavées en machine à 90°C.



Stérilisable chimiquement et par UV
Cette chaussure est stérilisable chimiquement et par UV.



Solution hygiénique et imperméable
Cette chaussure est fabriquée avec des matériaux imperméables, antibactériens, extrêmement légers et flexibles. Elle constitue donc une solution sûre, hygiénique et confortable pour les applications en milieu humide, telles que le nettoyage ou l'accompagnement de patients sous la douche.

Industries:
Médical, Alimentation et boissons, Nettoyage

Environnements:
Environnement sec, Surfaces extrêmement glissantes, Surfaces accidentées, Environnement humide

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20347	Résultat	Unité de mesure
Tige	**TPE**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	N/A	mg/cm^2
Doublure	**N / A**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Semelle intérieure	**Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	25600/12800	cycles
Semelle	**TPE**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	120	mm^3
	Semelle antidérapante SRA : talon	≥ 0.28	0.41	friction
	Semelle antidérapante SRA : plateau	≥ 0.32	0.41	friction
	Semelle antidérapante SRB : talon	≥ 0.13	N/A	friction
	Semelle antidérapante SRB : plateau	≥ 0.18	N/A	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	90	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	N/A	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	34	J

Taille de l'échantillon: 38

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	2.46	kg
	Emballage	0.10	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		4.72 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	10%
	Emballage	98%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.