SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Heavy

OXYCLOG OB

A soca que satisfaz todas as suas necessidades

O calçado Oxyclog tem uma sola de borracha que garante a máxima aderência em superfícies molhadas e secas e encontra-se em conformidade com a norma de características antiderrapantes SRA. A soca foi especialmente concebida para utilização em salas de operações, pode ser esterilizada a altas temperaturas, sem risco de deformação, numa autoclave (a 135 °C) e é lavável (90 °C). O Oxyclog tem uma inserção antiestática que facilita a dissipação da eletricidade estática, em conformidade com a norma antiestática ESD.

Gáspea	TPE
Forro	N/A
Palmilha	Palmilha SJ Foam
Sola exterior	TPE
Categoria	OB / SRA, A, E, ESD
Intervalo de tamanhos	EU 35-48 / UK 3.0- / US 5.5- JPN 21.5- / KOR 230-
Peso da amostra	0.248 kg
Normas	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012



FUX



EBL BLU EGN RED



WHT BLK LBL



Possível de esterilizar numa autoclave
Pode ser esterilizado numa autoclave.



Descarga eletrostática (ESD)
O sistema ESD possibilita a descarga controlada de energia eletrostática, que pode danificar componentes eletrónicos, e evita os riscos de ignição resultantes de cargas eletrostáticas. Resistência volumétrica entre 100 quilo-ómio e 100 gigaómio



Função antiderrapante SRA
A função antiderrapante é uma das características mais importantes do calçado de segurança e para fins profissionais. As solas antiderrapantes SRA são testadas em piso de tijoleira cerâmica com uma solução de sabão diluído.



Lavável a 90 °C
Estes sapatos podem ser lavados numa máquina de lavar, a 90°C.



Esterilizável quimicamente e através de raios UV
Este sapato pode ser esterilizado quimicamente e através de raios UV.



Solução higiénica à prova de água
Este sapato é feito com materiais que são impermeáveis, antibacterianos e extremamente leves e flexíveis. Isto torna-o uma solução segura, higiénica e confortável para aplicações em ambientes húmidos, tais como a limpeza ou o acompanhamento de pacientes no chuveiro.

Indústrias:
Assistência Médica, Alimentos e bebidas, Limpeza

Ambientes:
Ambiente seco, Superfícies extremamente escorregadias, Superfícies irregulares, Ambiente húmido

Manual de manutenção:
Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

Resultados dos testes:

	Descrição	EN ISO 20347	Resultado	Unidade de medida
Gáspea	**TPE**			
	Parte superior: permeabilidade ao vapor de água	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /h
	Parte superior: coeficiente de vapor de água	≥ 15	N/A	mg/cm^2
Forro	**N/A**			
	Forro: permeabilidade ao vapor de água	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /h
	Forro: coeficiente de vapor de água	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Palmilha	**Palmilha SJ Foam**			
	Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Sola exterior	**TPE**			
	Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume)	≤ 150	120	mm^3
	Sola exterior antiderrapante SRA: calcanhar	≥ 0.28	0.41	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRA: planta do pé	≥ 0.32	0.41	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRB: calcanhar	≥ 0.13	N/A	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRB: planta do pé	≥ 0.18	N/A	fricção
	Valor antiestático	0.1 - 1000	90	MegaOhm
	Valor ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorção de energia na zona do calcanhar	≥ 20	34	J

Tamanho da amostra: 38

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.

Pegada ecológica:

	Descrição	Resultado	Unidade de medida
Emissões de CO#			
	Material	2.46	kg
	Embalagem	0.10	kg
	Produção	1.90	kg
	Transportes	0.26	kg
		4.72 kg de CO#/par	

	Descrição	Resultado
Percentagem de material reciclado		
	Product	10%
	Embalagem	98%

Cálculo das emissões de CO#:
Os valores são arredondados a duas casas decimais.
Estas análises são realizadas com recurso às nossas próprias calculadoras ambientais, desenvolvidas no âmbito do Grupo Cortina. Os valores de CO# são válidos no momento do cálculo e podem estar sujeitos a alterações.