

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

# OXYCLOG OB

## 满足您所有需求的clog鞋

Oxyclog采用橡胶外底，确保在潮湿和干燥的表面都有最强抓地力，符合SRA防滑标准。 本款木鞋是专门为手术室设计的，可以在高温下消毒，在高压灭菌器中不变形（135℃），并且可以水洗（90℃）。 Oxyclog内置防静电功能，有利于消散静电，并符合防静电标准ESD。

| | |
|---|---|
| 鞋面 | 热塑性弹性体 |
| 内里 | 不适用 |
| 鞋垫 | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫 |
| 大底 | 热塑性弹性体 |
| 等级 | OB / SRA, A, E, ESD |
| 大小范围 | EU 35-48 / UK 3.0- / US 5.5-<br>JPN 21.5- / KOR 230- |
| 样品重量 | 0.248 kg |
| 标准 | ASTM F2892:2024<br>EN ISO 20347:2012 |







LBL



EBL BLU EGN FUX



RED WHT BLK




**高温高压灭菌**
可在高压灭菌器中进行消毒。



**静电放电(ESD)**
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。




**SRA防滑**
防滑性是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 在瓷砖上选用稀释肥皂液进行SRA鞋底防滑性测试。




**可在90°C下清洗**
这些鞋类可以在洗衣机中以90℃水温清洗。



**可化学和紫外线消毒**
本款鞋可化学和紫外线消毒。



**卫生防水解决方案**
这款鞋采用防水、抗菌、轻便灵活的材料制成。这使它成为在潮湿环境中使用（如清洁或护送病人进入淋浴间）的安全、卫生和舒适的解决方案。

## 工业:
医学，食品及饮料，清洁

## 环境:
干燥环境，极度湿滑表面，不平整表面，潮湿环境

## 维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

## 测试结果:

| | 描述 | EN ISO 20347 | 结果 | 测量单位 |
|---|---|---|---|---|
| **鞋面** | **热塑性弹性体** | | | |
| | 帮面：水蒸气渗透性 | 大于等于 0.8 | N/A | 毫克/平方厘米/小时 |
| | 帮面：水蒸气系数 | 大于等于 15 | N/A | 毫克/平方厘米 |
| **内里** | **不适用** | | | |
| | 衬里：水蒸气渗透性。 | 大于等于 2 | N/A | 毫克/平方厘米/小时 |
| | 衬里：水蒸气系数 | 大于等于 20 | N/A | 毫克/平方厘米 |
| **鞋垫** | **SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫** | | | |
| | 脚垫：耐磨性（干/湿）（周期） | 25600/12800 | 25600/12800 | 转数 |
| **大底** | **热塑性弹性体** | | | |
| | 外底耐磨性（体积损耗） | 小于等于 150 | 120 | 毫米³ |
| | 外底防滑性SRA：后跟 | 大于等于 0.28 | 0.41 | 摩擦 |
| | 外底防滑性SRA：平底 | 大于等于 0.32 | 0.41 | 摩擦 |
| | 外底防滑性SRB：后跟 | 大于等于 0.13 | N/A | 摩擦 |
| | 外底防滑性SRB：平底 | 大于等于 0.18 | N/A | 摩擦 |
| | 防静电值 | 0.1 - 1000 | 90 | 兆欧 |
| | ESD值 | 0.1 - 100 | N/A | 兆欧 |
| | 后跟吸能 | 大于等于 20 | 34 | J |

样品大小: 38

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

## 生态足迹:

| | 描述 | 结果 | 测量单位 |
|---|---|---|---|
| **二氧化碳排放量** | | | |
| | 材料 | 2.46 | kg |
| | 包装 | 0.10 | kg |
| | 生产 | 1.90 | kg |
| | 运输 | 0.26 | kg |
| | | | **4.72 kg CO2/双** |

| | 描述 | 结果 |
|---|---|---|
| **再生材料占比** | | |
| | Product | 10% |
| | 包装 | 98% |

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。