

Heavy

OXYSAFE PB

市場最軽量の安全靴



オキシセーフ（OXYSAFE）シューズは、軽量で衛生的、そして最高の履き心地を実現します。高度なESD保護機能、つま先のコンポジットキャップ、簡単な殺菌機能を備えたこのシューズは、ウェットな環境にもドライな環境にも最適です。

アッパー	エキスパンドEVA
裏地	N/A
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ミッドソール	N/A
ランニングソール	エキスパンドEVA
トゥーキャップ	コンポジット
カテゴリー	PB / SR, A, E, ESD
サイズ範囲	EU 35/36-45/46 / UK 3.0/3.5-10.5/11.0 / US 5.5/6.0-11.5/12.0 JPN 21.5/22.5-29/30 / KOR 230/235-295/300
サンプル重量	0.281 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20346:2022





WHT



BLK



NAV



コンポジット・セーフティ・ノーズ
メタルフリーで軽量、熱や電気を通さない




衛生的な防水ソリューション
このシューズは、防水性、抗菌性、非常に軽量で柔軟性に優れた素材を使用しています。そのため、清掃や患者さんのシャワーへの付き添いなど、濡れた環境での用途に安全で衛生的、かつ快適なソリューションとなります。



静電気放電（ESD）
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



30℃ウォッシャブル
この靴は、30℃の洗濯機で洗うことができます。



化学的・紫外線的滅菌が可能
このシューズは、化学的および紫外線による滅菌が可能です。

産業分野:
ケータリング, ケミカル, 建設, メディカル

エンバイロメント:
ドライ環境, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20346	結果	測定単位
アッパー	**エキスパンドEVA**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	N/A	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	N/A	mg/㎠
裏地	**N/A**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	N/A	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	N/A	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**エキスパンドEVA**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	232.4(Density: 0.29)	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.39	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.38	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.22	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.23	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	N/A	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	43	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	34.0	J
トゥーキャップ	**コンポジット**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	≥ 13	16.5	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	≥ 13	20.5	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	N/A	N/A	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	N/A	N/A	mm

サンプル数: 38

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	2.05	kg
	包装	0.10	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		4.30 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	9%
	包装	100%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。