

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

OXYSAFE PB

시중에서 가장 가벼운 안전화

옥시세이프 신발은 가볍고 위생적이며 편안함을 극대화하도록 설계되었습니다. 고급 ESD 보호 기능, 복합 소재의 토캡, 손쉬운 살균 기능을 갖춘 이 신발은 습하고 건조한 환경에 적합합니다.

CO_2 4.30 kg

갑피 소재	확장된 EVA
내부 안감	N/A
깔창	SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%)
중창	N/A
러닝 솔	확장된 EVA
Top	합성
카테고리	PB / SR, A, E, ESD
크기 범위	EU 35/36-45/46 / UK 3.0/3.5-10.5/11.0 / US 5.5/6.0-11.5/12.0 JPN 21.5/22.5-29/30 / KOR 230/235-295/300
스틸 무게	0.281 kg
표준화	ASTM F2413:2018 EN ISO 20346:2022



WHT



BLK



NAV



복합 안전 코
금속이 없고 가벼우며 열 또는 전기 전도성이 없습니다.




위생적인 방수 솔루션
이 신발은 방수, 항균 기능이 있으며 매우 가볍고 유연한 소재로 제작되었습니다. 따라서 청소나 환자를 샤워실로 안내하는 등 습한 환경에서 사용하기에 안전하고 위생적이며 편안한 솔루션입니다.



정전기 방전
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.



30°C에서 세탁 가능
이 신발은 30°C의 세탁기로 세탁할 수 있습니다.



화학적 및 자외선 살균 가능
이 신발은 화학적 및 자외선 살균이 가능합니다.

산업 분야:
케이터링, 화학, 건설, 의료

주변 환경:
건조한 환경, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20346**	결과	측정 단위
갑피 소재	확장된 **EVA**			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	N/A	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	N/A	mg/㎠
내부 안감	**N/A**			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	N/A	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	N/A	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	확장된 **EVA**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	232.4(Density: 0.29)	㎣
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	0.39	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	0.38	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	0.22	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	0.23	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	N/A	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	43	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	34.0	J
Top	합성			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	≥ 13	16.5	mm
	압축에 강한 안전 코 (10kN 압축 후 여유)	≥ 13	20.5	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	N/A	N/A	mm

사이즈 스틸: 38

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	2.05	kg
	포장	0.10	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		4.30 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	9%
	포장	100%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.