

SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Heavy

# OXYVA OB

**Un confort sans égal**

Les sabots légers OXYVA sont lavables à 30°C et offrent sécurité et hygiène grâce à leur fonction ESD et à leur matériau imperméable et antibactérien. Adaptés à divers secteurs d'activité, ils offrent un soutien corporel supérieur tout en étant rentables.

| | |
|---|---|
| Tige | EVA étendu |
| Doublure | N / A |
| Semelle intérieure | Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée) |
| Semelle | EVA étendu |
| Catégorie | OB / SR, A, E, ESD |
| Tailles disponibles | EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0<br>JPN 21.5-30 / KOR 230-300 |
| Poids de l'échantillon | 0.222 kg |
| Normes | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2022(Europe) |




WHT



EBL BLK EGN FUX



LIC NAV




**Solution hygiénique et imperméable**
Cette chaussure est fabriquée avec des matériaux imperméables, antibactériens, extrêmement légers et flexibles. Elle constitue donc une solution sûre, hygiénique et confortable pour les applications en milieu humide, telles que le nettoyage ou l'accompagnement de patients sous la douche.



**Décharge électrostatique (ESD)**
L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 100 MegaOhm.




**Lavable à 30°C**
Ces chaussures peuvent être lavées en machine à 30°C.



**Stérilisable chimiquement et par UV**
Cette chaussure est stérilisable chimiquement et par UV.

## Industries:
Médical, Restauration, Nettoyage, Alimentation et boissons

## Environnements:
Environnement sec, Environnement humide

## Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats.
Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

## Résultats des tests:

| | Description | EN ISO 20347 | Résultat | Unité de mesure |
|---|---|---|---|---|
| **Tige** | **EVA étendu** | | | |
| | Tige : perméabilité à la vapeur d'eau | ≥ 0.8 | N/A | mg/$cm^2$ /h |
| | Tige : coefficient de vapeur d'eau | ≥ 15 | N/A | mg/$cm^2$ |
| **Doublure** | **N / A** | | | |
| | Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau | ≥ 2 | N/A | mg/$cm^2$ /h |
| | Revêtement : coefficient de vapeur d'eau | ≥ 20 | N/A | mg/$cm^2$ |
| **Semelle intérieure** | **Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)** | | | |
| | Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles) | 25600/12800 | 25600/12800 | cycles |
| **Semelle** | **EVA étendu** | | | |
| | Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume) | ≤ 150 | 130 | $mm^3$ |
| | Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement du talon vers l'avant | ≥ 0.31 | 0.31 | friction |
| | Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière | ≥ 0.36 | 0.36 | friction |
| | SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement du talon vers l'avant | ≥ 0.19 | 0.19 | friction |
| | SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière | ≥ 0.22 | 0.22 | friction |
| | Valeur antistatique | 0.1 - 1000 | 29.4 | MégaOhm |
| | Valeur de l'ESD | 0.1 - 100 | 6.8 | MégaOhm |
| | Absorption de l'énergie du talon | ≥ 20 | 77 | J |

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

## Empreinte carbone:

| | Description | Résultat | Unité de mesure |
|---|---|---|---|
| **émissions de CO2** | | | |
| | Matériel | 0.04 | kg |
| | Emballage | 0.10 | kg |
| | Production | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **2.30 kg de CO# par paire** | |

| | Description | Résultat |
|---|---|---|
| **Contenu recyclé** | | |
| | Product | 87% |
| | Emballage | 98% |

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.