SAFETY JOGGER PROFESSIONAL



Heavy

OXYVA OB

Непревзойденный комфорт

Легкие сабо OXYVA можно стирать при 30°C, они обеспечивают безопасность и гигиену благодаря функции ESD, водонепроницаемому и антибактериальному материалу. Подходящие для различных отраслей промышленности, они обеспечивают превосходную поддержку тела и при этом являются экономически эффективными.

Верх обуви	Вспененый ЭВА
Подкладка	Нет данных
Стелька	Стелька SJ foam
Подошва	Вспененый ЭВА
Категория	OB / SR, A, E, ESD
Диапазон размеров	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300
Вес образца	0.222 kg
Стандарты	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)



EGN



EBL BLK FUX LIC

NAV WHT




Дышащие и водонепроницаемые
Эта спецобувь изготовлена из водонепропускающих, легких, тянущихся материалов и имеет антибактериальные свойства. Это делает ее безопасной, гигиеничной для работы в сырой среде, например, при уборке или сопровождении пациентов в душ.



Антистатика (ESD)
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.



Допускается стирка при 30°C
Эту обувь можно стирать в стиральной машине при температуре 30°C.



Химически и УФ-стерилизуемые
Эту обувь можно стерилизовать, используя химическую и УФ-стерилизацию.

Отрасли:
Медицинская, Кейтеринг, Уборка, Продукты питания и напитки

Окружающая среда:
Сухое место, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20347	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Вспененый ЭВА**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	N/A	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	N/A	мг/ с м²
Подкладка	**Нет данных**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	N/A	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	N/A	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**Вспененый ЭВА**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	130	м м³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.31	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.36	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.19	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.22	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	29.4	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	6.8	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	77	J

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	0.04	kg
	Упаковка	0.10	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		2.30 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	87%
	Упаковка	98%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.