SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

PACCO S1PS LOW

PACCOS1PSL

Удобный безметалловый тренажер с широким защитным мыском и застежкой-липучкой

PACCO S1P - это легкая и не содержащая металла защитная обувь с широким композитным защитным носком, нескользящей подошвой, застежкой на липучке и сертификатом ESD. Идеально подходит для автомобильной, сборочной и пищевой промышленности.

CO_2 6.31 kg



WHT

Верх обуви	Искусственная кожа
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Лежак из пены SJ Memory Foam
Защитная стелька	Тексильная антипрокольная стелька (арамид)
Подошва	Филон/Резина
Подносок	Композитный
Категория	S1 PS / SR, SC, FO, HI, HRO, CI, ESD
Диапазон размеров	EU 35-48
Вес образца	0.517 kg
Стандарты	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024




Сопротивление скольжению (SR)
Заменяет ранее использовавшийся термин SRA+SRB=SRC. SR означает, что тест на скольжение проводился на плитке, загрязненной мылом и маслом.



Подошва устойчива к воздействию МБС
Устойчивость подошвы к масло-жировым средам



Композитный подносок
Легкий, без металла, не проводит тепло, холод и статику.



Неметаллическая
Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.



Антистатика (ESD)
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.



Съемная стелька
Заменяйте стельку регулярно или используйте собственные ортопедические стельки для большего комфорта.

Отрасли:
Сборка, Автомобильная, Кейтеринг, Продукты питания и напитки, Медицинская

Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности, Теплые поверхности

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Искусственная кожа**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	4.32	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	37	мг/ с м²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	86.31	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	691	мг/ с м²
Стелька	**Лежак из пены SJ Memory Foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	циклы
Подошва	**Филон/Резина**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	128	м м³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.43	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.44	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.36	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.33	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	37.2	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	33	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	30	J
Подносок	**Композитный**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	18.5	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	23.5	мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	4.04	kg
	Упаковка	0.12	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		6.31 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	9%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.